



FISA TEHNICA



vopsea gata colorata, pentru interior

Nr:256 Editia:1 Revizia:2

Data: 08.01.2021

PREZENTARE ȘI PERFORMANȚE:

Vopsea superlavabilă pe bază de copolimeri acrilici în dispersie apoasă, pigmenti, extenderi și aditivi. Prezintă nuanțe rezistente în timp, putere superioară de acoperire, aplicabilitate excelentă și aderență bună la suportul pregătit corespunzător. Realizează pelicule superlavabile, cu durabilitate ridicată, permeabile la vapori și rezistente la murdărire.

Vopseaua se livrează gata colorată.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă și de protecție a pereților interiori (gleturi, gips carton, tencuieli de var și ciment, beton și alte suporturi minerale).

DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatili, %	masic: 60 ± 5
Densitate, g/cm³	1,34 - 1,62 (în funcție de baza)
COV	Subcategorie produs: „ Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane ” Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 29.
Culoare	15 nuanțe: Gri Contemporan - Eleganță, Verde Boho - Creativitate, Gri Nordic - Rafinament, Bej - Armonie, Bleumarina - Extravagantă, Crem - Confort, Nisipiu - Deconectare, Verde Senin - Calm, Rosu - Pasiune, Verde Viu - Vivacitate, Galben - Bucurie, Portocaliu Intens - Optimism, Portocaliu Luminos - Aventură, Mov Pastelat - Inspirație, Gri Cald - Relaxare.
Aspect peliculă	uniform mat
Timp de uscare între straturi, 20°C	6 ore
Uscare totală, 20°C	24 ore
Uscare totală, (maturare) 20°C	28 zile
	Se vor menține condițiile de aplicare până la uscarea totală. Scăderea temperaturii și/ sau creșterea umidității poate prelungi timpul de uscare.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Stratul 1 se diluează cu aproximativ 13 - 15% apă, stratul 2 se diluează cu aproximativ 7 - 8% apă, în litri, raportat la volumul vopselei, astfel încât să se asigure o performanță optimă a vopselei. Reglarea diluției se face prin testarea aplicării în condiții reale, pe o suprafață de 1 - 2 mp. Se omogenizează bine înainte de utilizare; Se recomandă ca vopsirea să se efectueze integral folosind un singur lot de produs.
-------------------------	---

Pregătire suprafață :

- Suprafețele pe care se aplică vopseaua trebuie să fie stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grăsimi și uniform pregătite (culoare, textură, tip material).
- Tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se matureze 28 de zile de la punerea în operă și se îndepărtează eflorescența prin acțiune mecanică sau decapare acidă.
- Orice contaminanți care limitează aderența vopselei trebuie îndepărtați de pe suprafață. Spălați contaminarea cu apă și detergent. Se lasă să se usuce.
- Nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/humă.
- Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire.
- Zonele reparate se lasă să se matureze conform recomandării producătorului.

- Se amorsează cu una dintre amorsele: **savana** si se respectă timpul de uscare.
- Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Atentie!

- Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Nu se combină cu alte produse.
- Vopsiți suprafețe individuale (ex: pereții unei camere) cu o singură tehnică de vopsire.
- Nu faceți nici o corecție locală, ci revopsiți întreaga suprafață.
- Pentru întreaga suprafață, folosiți un singur lot de produs. Dacă folosiți mai multe loturi, amestecați-le înainte de utilizare.
- Suprafețele neuniforme ca textură și absorbție pot denatura aspectul final (ex. diferență de culoare și textură).
- Asigurați o aerisire corespunzătoare în timpul utilizării și uscării produsului, deschideți geamurile.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.

Număr de straturi

2

Randament teoretic de aplicare

max. 14 m² / litru / 1 strat (în funcție de tip support și mod de aplicare)
Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază și trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura și profilul suprafeței vopsite.

Condiții de aplicare

Condiții	Temperatura			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

pensula, rola sau pompa airless. Suprafețele se vopsesc de sus în jos, uniform și fără întrerupere, pentru a preveni apariția unor dungii inestetice.

Curățare echipament de lucru

Apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, aplica vopseaua în sistem cu **amorsele savana!**

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare

Transport și Depozitare

Produsul se ambalează în recipiente din material plastic închise etanș, ce contin 5L.
În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30°C. **Risc de depreciere prin îngheț.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deșeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.



Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. Inregistrare: J23/83/19.01.2006

*Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă*