

BISON® SILICONE GLASS

Etanseizant siliconic pentru sticla



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanseizant de calitate superioara pentru sticla, elasticitate permanenta, rezistent la contactul cu apa.

DOMENIU DE UTILIZARE

Etanseizant indicat pentru umplerea golurilor si crapaturilor in casa, constructii din sticla, vitrine, masini, barci si caravane. Special conceput pentru etansarea si lipirea sticlei fine, sticla de acvarii, vitrine, sticla pentru terarii, bazine si geamuri (duble). Adera pe sticla transparenta (neacoperita, nelaminata), ceramica, tigle, email, metale (aluminiu), și o varietate de materiale sintetice. Nu este recomandat pentru bitum, polietilenă și P.T.F.E.

PROPRIETATI

- rezistenta la contactul cu apa (de mare)
- 100% silicon
- elasticitate permanenta
- rezistenta la radiatii UV si intemperii

- usor de aplicat
- rezistenta la temperaturi cuprinse intre - 50°C pana la + 150°C
- rezistenta la chimicale
- nu se decoloreaza

PREGATIRE

Conditii de aplicare: A se aplica la temperaturi cuprinse intre +5°C si + 40°C.

Pregatirea suprafetelor: Suprafetele ce urmeaza a fi lipite trebuie sa fie curate, uscate, degresate și lipsite de praf, urme de vopsea, rugina.

Unelte: Utilizati un pistol pentru silicon pentru a manevra cartusul, si unealta multifunctionala Bison Multi Tool pentru deschiderea cartusului.

APLICARE

Instructiuni de utilizare: Taiati varful de plastic deasupra filetelui, atasati aplicatorul din plastic si decupati oblic la dimensiunea dorita. Aplicati masticul in maxim 10 minute, cu ajutorul unui cutit sau cu Bison Multi Tool si solutie de apa cu sapun. La suprafata se va forma o pelicula in aproximativ 15 minute. Acvariile etansate sau lipite trebuie lasate la aer curat intre 4 si 8 zile inainte de a pune plantele sau pestii. Apoi umpleti acvariile de 3 sau 4 ori cu apa proaspata la fiecare 24 de ore.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se indeparteaza cu acetona. Dupa uscare, adezivul se poate indeparta doar pe cale mecanica.

Atentie: Siliconul se întărește sub influența umidității din aer. Contactul cu umiditatea din aer este necesar în timpul uscării. Pentru o aplicare curata, aplicati benzi adezive pe marginea zonei de etansare. Indepartati imediat dupa aplicarea siliconului.

TIMP DE USCARE:

Formare pelicula: dupa aprox. 15 minute

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la umezeală: foarte buna

Rezistență la temperatură: cuprinsa intre - 50°C pana la +150°C

Rezistență la radiatii UV: foarte buna

Rezistenta la mucegai: zero

Rezistenta la chimicale: foarte buna

Comportamentul la vopsire: nu poate fi vopsit

Elasticitate: foarte buna

Capacitate de umplere: foarte buna

DATE TEHNICE

Baza: cauciuc siliconic

Culoare: transparent

Vascozitate: pasta

Densitate: aprox 1,03 g/cm³

Punct de aprindere: K3 (>55°C)

Duritate (clasa A): aprox. 25

Elasticitate modul E: aprox 0,49 MPa

Rezistenta la alungire: aprox. 115%

TERMEN DE VALABILITATE

24 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata de valabilitate dupa deschiderea ambalajului. A se pastra inchis foarte bine in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro