

VOPSELE COLORATE
Seria V8300/ SF V8300/2023

FISA TEHNICA

Descrierea produsului:

Descriere:	V8300 sunt vopsele pe baza de emulsie apoasa acrilo-stirenica, pigmenti, material de umplutura si aditivi speciali. Pot fi nuantate utilizand produse de nuantare marca Köber.																																										
Utilizare:	Produsele seria V8300 sunt destinate vopsirilor de interior si se poate aplica pe toate tipurile de suprafete de zidarie, tencuiala, beton, inclusiv BCA, placi de ipsos, placi de gips-carton, placi de rigips etc.																																										
Elemente caracteristice principale:	<ul style="list-style-type: none"> • clasa de acoperire 2 (conform SR EN 13300:2002) - putere de acoperire foarte buna • rezistenta buna la stergere uscata (la 3 zile de la aplicare) • timp de uscare redus • permeabilitate la vaporii de apa, permitand respiratia suprafetei • aderenta buna la substrat • caracter nepoluant • usor de aplicat 																																										
Sortimente:	V8320 - Roz Quartz	V8360 - Azuriu	V8365 - Menta																																								
	V8330 - Piersica	V8370 - Cafeniu	V8375 - Caramel																																								
	V8340 - Galben Oriental	V8380 - Lavanda	V8355 - Verde Mar																																								
	V8345 - Galben Luminos	V8325 - Flamingo	V8335 - Orange Luminos																																								
Compatibilitate	Nu se recomanda amestecarea produsului seria V8300 cu alte produse cu exceptia celor recomandate de producator.																																										
Valabilitate in ambalaj:	48 luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare.																																										
Ambalare:	in recipiente de masa plastica de capacitate 4L si 8.5L.																																										
Depozitare:	in spatii inchise, uscate, acoperite, aerisite, ferite de actiunea intemperiilor si radiatiilor solare, departe de surse de foc, la temperaturi cuprinse intre 5-25°C.																																										
Transport:	Transportul produselor se face cu mijloace de transport acoperite conform reglementarilor in vigoare.																																										
Certificare:	Produsul are agrement tehnic elaborat de ICECON Bucuresti si emis de Consiliul Tehnic Permanent Pentru Constructii - Bucuresti.																																										
Date tehnice produs:	<p>CARACTERISTICI TEHNICE DE CALITATE</p> <p>Tabel nr.1</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr crt</th> <th>Denumirea caracteristicii</th> <th>UM</th> <th>Valoarea caracteristicii</th> <th>Metoda de incercare</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="5">a) Caracteristici produs</td></tr> <tr> <td>1</td><td>Aspect</td><td>-</td><td>suspensie vascoasa, tixotropa</td><td>vizual</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Continut de substante nevolatile, 0.5g/ 50cm², 105 °C, 10 minute</td><td>%</td><td>63 ± 1</td><td>SR EN ISO 3251:2019</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Vascozitate Stormer, 25 °C</td><td>UK</td><td>115-125</td><td>ASTM D 562-10/ 2023</td></tr> <tr> <td>4</td><td>pH</td><td>-</td><td>8.5 - 9</td><td>metoda interna</td></tr> <tr> <td>5</td><td>Densitate, 23 °C</td><td>g/ml</td><td>1.65 ± 0.05</td><td>SR EN ISO 2811-1:2016</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Determinarea sterilitatii sau a gradului de contaminare cu microorganisme</td><td>-</td><td>1(+)</td><td>STAS 12718-89</td></tr> </tbody> </table>			Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de incercare	a) Caracteristici produs					1	Aspect	-	suspensie vascoasa, tixotropa	vizual	2	Continut de substante nevolatile, 0.5g/ 50cm ² , 105 °C, 10 minute	%	63 ± 1	SR EN ISO 3251:2019	3	Vascozitate Stormer, 25 °C	UK	115-125	ASTM D 562-10/ 2023	4	pH	-	8.5 - 9	metoda interna	5	Densitate, 23 °C	g/ml	1.65 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2016	6	Determinarea sterilitatii sau a gradului de contaminare cu microorganisme	-	1(+)	STAS 12718-89
Nr crt	Denumirea caracteristicii	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de incercare																																							
a) Caracteristici produs																																											
1	Aspect	-	suspensie vascoasa, tixotropa	vizual																																							
2	Continut de substante nevolatile, 0.5g/ 50cm ² , 105 °C, 10 minute	%	63 ± 1	SR EN ISO 3251:2019																																							
3	Vascozitate Stormer, 25 °C	UK	115-125	ASTM D 562-10/ 2023																																							
4	pH	-	8.5 - 9	metoda interna																																							
5	Densitate, 23 °C	g/ml	1.65 ± 0.05	SR EN ISO 2811-1:2016																																							
6	Determinarea sterilitatii sau a gradului de contaminare cu microorganisme	-	1(+)	STAS 12718-89																																							

b) Caracteristici pelicula

1	Aspect	-	mat	vizual
2	Timp de uscare in adancime (tip D) la 23±2°C, 50±5% umiditate relativa,max.	ore	1	ASTM D 1640M-14 (2022)

Detalii de aplicare:

- se dilueaza 10% cu apa rece, curata (15-25°C)

Metoda de aplicare:

- pensulare
- roluire

Reacoperire:

- min. 1 ora

Consum specific:

- pana la 5 m²/l/2 straturi

Consumul poate varia in functie de conditiile de aplicare (geometria suprafetei, metoda de aplicare, conditiile de mediu, natura si pregatirea suprafetei).

Timpul de uscare:

Timpii de uscare depind de temperatura si grosimea filmului, fiind prelungiti de scaderea temperaturii si cresterea grosimii filmului. O slaba circulatie a aerului, umiditate excesiva si continutul scazut de oxigen influenteaza negativ procesul de uscare si duc la deteriorarea caracteristicilor peliculei.

Pregatirea produsului pentru aplicare

Pregatirea suprafetei:

Aplicarea produsului pe suport se va face numai dupa pregatirea corespunzatoare a acestuia, deoarece aceasta etapa are o influenta hotaratoare asupra calitatii acoperirii si durabilitatii sale.

Pregatirea produsului:

Inaintea deschiderii ambalajului se sterg de pe acesta urmele de apa, ulei, grasimi sau alte impuritati mecanice pentru preventarea contaminarii produsului. Se conditioneaza produsul la 10-30°C. Se indeparteaza eventualele coji formate la suprafata produsului. Se amesteca continutul in vederea omogenizarii cu mijloace manuale sau mecanice.

Pregatirea suprafetelor interioare:

Este necesara respectarea cu strictete a recomandarilor

Suprafata aplicata trebuie sa corespunda normelor in vigoare, sa fie uscata, plana, fara praf sau alte impuritati, care ar putea afecta aderenta produsului la suport. Inainte de a aplica produsul, se vor executa toate lucrurile de reparatii, cu respectarea timpului de uscare si maturare a acestoara. In caz contrar, proprietatile finisajului final pot fi compromise si durabilitatea sistemului scade. Orice fisura nereparata poate fi punctul de plecare pentru desprinderea acoperirii de pe suport.

Suprafete noi:

- pentru a realiza o suprafata perfect neteda, se aplica masa de spaclu, respectiv gletul de finisare, care ulterior, se slefuiesc prin miscari circulare cu hartie abraziva; pentru suprafete mari se utilizeaza aparate de slefuit
- suprafetele proaspăt finisate se desprafuiesc obligatoriu
- in cazul in care sunt necesare reparatii, pentru fisuri cu adancimi de maxim 2 mm, se recomanda sa se inchida cu chit de cutit pentru zidarie STUC C4000
- la grosimi mai mari, se recomanda aplicarea succesiva a mai multor straturi de chit, cu slefuire si desprafuire intermediara
- tencuielile care, prin ciocanire, se dovedesc necorespunzatoare se indeparteaza complet, pana la zidarie
- granulatiile de nisip mai mari, evidente pe suprafata tencuielii trebuie indepartate deoarece ele se vor desprinde cu timpul, impreuna cu finisajul, prin atingere
- pe toata perioada retencurii sau a reparatiei zonelor problema, temperatura suportului trebuie sa fie mai mare de 5°C, ideal 10°C
- tencuiala proaspata se lasa minim 24 de ore pentru uscare completa inaintea aplicarii stratului de finisaj

<u>Suprafete revosite:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • se verifica starea tencuielii prin ciocanire • la portiunile care se desprind, se reface tencuiala si se repară muchiile lovite • vopselele vechi, neaderente se indepartează complet • vopselele pe baza de clei (huma) se înlatura în totalitate • zonele atacate de ciuperci sau mucegai se impregnează și se curată foarte bine cu soluție antimucegai după care se usuca complet.
<u>Grunduirea suprafetelor:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • prin grunduire se uniformizează absorbția suportului, astfel încât ultimul strat de finisaj să apara perfect omogen și fără pete și se asigură creșterea aderenței dintre produsul aplicat și suport • grunduirea este obligatorie și constă în aplicarea a cel puțin unui strat de amorsă pentru zidarie G8101 diluată în raport 1:5 sau G8109 diluată în raport 1:3 cu apă curată în cazul aplicării pe un glet cu absorbție mare (ipsos) sau a unui strat de Amorsă Alba G8105 în cazul gleturilor de superfinisare. <p>Atenție! Nu se recomandă aplicarea amorsei G8101 nediluate – aceasta aplicare va crea o suprafata lucioasă, va micsora aderența stratului de vopsea la suport și, în acest caz, riscul apariției fisurilor și exfolierii crește.</p> <ul style="list-style-type: none"> • grunduirea se face numai după ce suprafetele curate, reparate sau retencuite s-au uscat complet • zonele proaspăt tencuite și cele reparate trebuie grunduite suplimentar, datorită gradului mai mare de absorbție pe care îl prezintă • numai după uscarea suprafetei grunduite se poate aplica produsul final.
<u>Conditii de aplicare:</u>	<ul style="list-style-type: none"> • temperatură mediului și a suportului: 10-30 °C • umiditatea relativă a mediului: max. 70% • se recomandă ventilarea spațiului de lucru <p>Nota: Nerespectarea acestor condiții poate conduce la apariția unor defecte sau la compromiterea totală a protecției.</p> <p>Aplicarea cu instrumente neadecvate poate duce la obținerea unor aspecte și grosimi necorespunzătoare fata de cele declarate în prezenta fisa tehnică.</p>
<u>Instructiuni de aplicare:</u>	Dupa conditionare la 10-30 °C și omogenizare, produsul se aplică pe suprafata pregătită corespunzător prin pensulare sau roluire. Se aplică primul strat diluat 10% cu apă rece, curată (15-25 °C); după uscarea completă a acestuia (min. 1 ora) se aplică al doilea strat diluat 10% cu apă rece, curată (15-25 °C).
<u>Observație:</u>	A nu se lucra la temperaturi sub +5 °C Instrumentele de lucru se vor spala cu apă imediat după utilizare.
<u>Date de securitate:</u>	Vezi fisa cu date de securitate a produsului.
<u>Securitatea muncii:</u>	Toate operațiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicând cu stricte normele de prevenire a incendiilor, normele de protecția muncii și igiena sanitara.
<u>Masuri de protecție a mediului:</u>	Datorită compozitiei sale (apa), produsul nu ridică probleme de poluare a mediului înconjurător.
<u>Nota:</u>	Toate aceste date au caracter general privind performantele și utilizarea produsului, de aceea recomandăm testarea produsului în condițiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului. Rugam consultați producătorul pentru lamenuri suplimentare.