

Fișă tehnică

ISOMAT BUTYL TAPE

Bandă butilică autoadezivă

Descriere

ISOMAT BUTYL TAPE este o bandă de sigilare autoadezivă, alcătuită dintr-un adeziv butilic acoperit cu un material textil neșesut. Partea cu adeziv este protejată cu o folie detașabilă.

Domenii de aplicare

ISOMAT BUTYL TAPE este folosită în spații umede, pentru hidroizlarea sub plăci, în special în locuri unde există fisuri, rosturi, etc. Poate fi acoperită cu adeziv pentru plăci sau hidroizolații pensulabile.

Caracteristici tehnice

Natura fibrelor:	100% poliester
Grosime:	0,9 mm
Masa per m ² : (D 45 1012)	50 g/m ²
Rezistență la rupere:	Longitudinal 90N/5 cm Perpendicular 65N/5 cm
Hidrofobă:	Da
Temperatura de aplicare:	de la +5°C până la +40°C
Temperatura de exploatare:	de la -30°C până la +80°C

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie curat, uscat și lipsit de praf, materiale friabile, etc.

2. Aplicarea

Se va îndepărta treptat folia de protecție, pe timpul aplicării. Se va presa cu o rolă, pentru a se evita formarea de bule de aer oclus. La îmbinarea a două benzi, acestea se vor suprapune pe 5 cm.

Ambalaj

Role de 8 cm x 10 m.

Timp de viață - Depozitare

12 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, în spații protejate de umiditate. Produsul se va depozita într-un spațiu bine ventilat, la o temperatură de maxim +30°C.

Observații

- Suportul neșesut poate fi vopsit. Cu toate acestea, din cauza faptului că sigilantul este moale, vopseaua care îl acoperă poate fisura, sigilantul fiind mai flexibil decât vopseaua.
- Materialele care acoperă banda, precum adezivi sau vopseluri, trebuie să fie compatibile.
- Sigilanții butilici sunt sensibili la solvenți.
- Este interzisă utilizarea de către copii.
- De evitat contactul cu pielea.
- Se recomandă consultarea Fișei Tehnice de Securitate.

ISOMAT S.A.

PRODUSE CHIMICE ȘI MORTARE PENTRU CONSTRUCȚII

Salonic: Km. 17 Salonic - Ag. Athanasios

C.P. 1043, Ag. Athanasios 570 03

Tel: 2310 576 000 Fax: 2310 722 475

Atena: Km. 57 D.N. Atena - Lamia, Inofyta 320 11

Tel: 22620 56 406 Fax: 22620 31 644

www.isomat.ro e-mail: info@isomat.ro