

# BISON® SPRAY ADHESIVE

## Adeziv de contact sub forma de spray



### DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv de contact sub forma de spray.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Lipeste hartie, carton, fotografii, postere, textile pasla, pluta, vata de sticla, spuma polistiren (tempex), folie aluminiu atat intre ele cat si pe suprafete din lemn, sticla, pal, placi aglomerate, carton si metal. Este indicat de asemenea pentru fixarea temporara a sabloanelor.

### PROPRIETATI

- pentru fixare temporara si permanenta
- usor de folosit
- rapid si puternic
- prezinta rezistenta la umezeala

### UTILIZARE

**Conditii de aplicare:** A nu se utiliza la temperaturi sub +10°C.

**Pregatirea suprafetelor:** Curatati, degresati si uscati cu atentie suprafetele.

### APLICARE

**Consum specific:** 5m<sup>2</sup>/l, aplicat pe ambele suprafete.

#### Instrucțiuni de utilizare:

Agitati bine spray-ul inainte de aplicare.

**Lipire temporara:** 1. Pulverizati un strat subtire dar uniform pe una din suprafete de la o distanta de aprox 25cm (tineti aerosolul in pozitie verticala si apasati complet sistemul de pulverizare). 2. Lasati sa se usuce cel putin 20 de minute 3. Imbinati suprafetele si presati ferm. Suprafetele devin autoadezive si pot fi dezlipite si fixate din nou. Puteti imbina suprafetele si imediat dupa aplicarea adezivului. Ajustarile de pozitie pot fi facute in timp de 5 minute. Timpul de uscare este de aprox. 24 de ore.

**Lipire permanenta** 1. Pulverizati un strat subtire dar uniform pe ambele suprafete de la o distanta de aprox 25cm (tineti aerosolul in pozitie vertical si apasati complet sistemul de pulverizare. 2. Lasati sa se usuce cel putin 10 minute. 3. Lipiti suprafetele si presati ferm. Ajustarile de pozitie nu mai pot fi facute ulterior.

Dupa utilizare, curățați duza tinand tubul de spray cu capul in jos, și apăsați pe buton până la evacuarea gazului. Aceasta previne înfundarea duzei.

**Pete/reziduuri:** Indepartati petele proaspete cu benzina. Petele intarite se lasa sa se dizolve in benzina.

**Atentie:** Datele prezentate sunt valabile doar pentru aplicatii de baza. Dupa pulverizare tineti aerosolul cu capul in jos si apasati duza pana cand din tub iese numai gazul propulsor si nu mai iese adeziv. Acesta previne infundarea spray-ului.

### TIMP USCARE

**Timp uscare intarire:** Lipire permanenta: aprox 10 min. Fixare temporara: 20 minute.

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

### PROPRIETATI TEHNICE

**Rezistenta la umiditate:** buna

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totusi, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

**Rezistența la temperatura:** rezista de la -40°C până la +95 °C.

**Rezistența la produse chimice:** bună

#### **DATE TEHNICE**

**Baza:** cauciuc SBR

**Culoare:** transparent

**Vascozitate(+20 A°C):** lichid

**Continut solid:** aprox. 22%

**Densitate:** aprox. 0,72 g/cm<sup>3</sup>

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

24 de luni de la data fabricației.

A se păstra în spații răcoase, ferite de umezeală și îngheț

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)