

## FISA TEHNICA nr. 31

### EVRIKA – Vopsea lavabila de interior cu silicon

Grupa: vopsea emulsionata pentru constructii seria 8636

Data: 02/03/2021; Editia:3; Revizia:5

**DESCRIERE PRODUS:** Evrika vopsea lavabila de interior cu silicon se fabrica pe baza de dispersii apoase, pigmenti, materiale de umplutura si adjuvanti. Produsul formeaza dupa aplicare si uscare o pelicula cu aderența buna la suport, putere buna de acoperire, aspect continuu, uniform, mat, uscare rapida. Se poate colora cu pasta de nuantare.

**UTILIZARI TIPICE:** destinat finisarilor interioare pe suport de beton, caramida, tencuieli uzuale de var-ciment, gleturi de var si ipsos, placi de gips-carton. Nu se recomanda aplicarea pe huma.

#### CARACTERISTICI PRINCIPALE:

- Grad de alb ridicat
- Putere mare de acoperire
- Lasa peretele sa respire
- Produsul se incadreaza in clasa de lavabilitate 4 conform EN 13300
- Uscare rapida
- Aplicare usoara
- Aderența buna la suport
- Rezistentă la patare si murdarie

Produsul este agrementat de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii.

#### CARACTERISTICI TEHNICE:

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza
<b>Caracteristicile produsului</b>				
1.	Aspect	-	lichid vascos, tixotrop	vizual
2.	Continut substante nevolatile	%	min. 60	SR EN ISO 3251
3.	pH, la 20°C	-	8.5 ± 1	STAS 8619/3
4.	Densitate la 20°C	g/cm <sup>3</sup>	1.58 ± 0.03	SR EN ISO 2811-1
5.	Vascozitate Brookfield, 20°C, T6/20rpm	cP	min. 12000	SR EN ISO 2555
<b>Caracteristicile peliculei</b>				
1.	Aspect	-	continuu, uniform, mat	vizual
2.	Culoare	-	alba	vizual
3.	Timp de uscare, tip D, la 23±2°C	ore	max. 2	PSL-003

#### MOD DE APLICARE:

##### **Pregătirea produsului:**

Produsul trebuie conditionat la 15-30°C si omogenizat. Temperatura mediului recomandata este de 10-30°C. Produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5°C.

##### **Pregătirea suportului si aplicarea:**

Produsul se aplica pe orice suprafata interioara pe baza minerala: tencuieli uzuale de var, ciment, gleturi de var si ipsos, placi de gips-carton, caramida, beton. Suprafetele trebuie sa fie curate, compacte, rezistente si uscate. NU se recomanda aplicarea produsului pe huma.



Tipul suportului	Pregatirea suportului	Sistem de aplicare recomandat
<b>Suprafata noua:</b> zidarie, beton, tencuiala, ipsos	- Se vopsesc numai suprafetele maturate.	Se aplica ca strat primar grundul de imbibare si aderenta Evrika amorsa perete. In functie de gradul de absorbtie al suportului amorsa se poate dilua cu apa pana la max: 1:4; dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios). Se aplica produsul in 2 straturi: primul strat se poate dilua cu apa in proportie de max. 10%, al doilea strat se aplica nediluat.
<b>Suprafata vopsita:</b> zidarie, beton, tencuiala, ipsos	- Produsul este perfect compatibil cu straturile mai vechi de produse similare (pe baza de polivinil acetat, rasina acrilica, acril-stirenica, latex); - Se indeparteaza stratul vechi neaderent; - Zonele remediate se vor lasa sa se usuce, apoi se vor curata de praf sau murdarie.	Se aplica ca strat primar grundul de imbibare si aderenta Evrika amorsa perete. In functie de gradul de absorbtie al suportului amorsa se poate dilua cu apa pana la max: 1:4; dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios). Se aplica produsul in 2 straturi: primul strat se poate dilua cu apa in proportie de max.10%, al doilea strat se aplica nediluat.
<b>Suprafata vopsita cu huma</b>	- <b>Se indeparteaza complet stratul vechi</b> si se continua aplicarea ca si in cazul suprafetelor noi.	Se aplica ca strat primar grundul de imbibare si aderenta Evrika amorsa perete. In functie de gradul de absorbtie al suportului amorsa se poate dilua cu apa pana la max: 1:4; dupa uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula (strat lucios). Se aplica produsul in 2 straturi: primul strat se poate dilua cu apa in proportie de max.10%, al doilea strat se aplica nediluat.

**Metode de aplicare:** trafalet, pensula sau prin pulverizare.

Produsul se aplica in 1-2 straturi. Primul strat se poate dilua cu apa max. 10%, iar al 2-lea strat se aplica nediluat. Dilutia se va face in functie de vascozitatea produsului si metoda de aplicare.

**Conditii de aplicare recomandate:**

- temperatura mediu: 10-30°C;
- umiditatea relativa a aerului: max. 75%;
- produsul nu trebuie aplicat la temperaturi mai mici de 5°C.

**Curatare echipament de aplicare:** spalare cu apa, inainte si dupa utilizare.

**Uscare:** Timpul de uscare creste in urmatoarele conditii:

- scaderea temperaturii;
- umiditate excesiva;
- cresterea grosimii peliculei;
- slaba ventilatie a incaperii.

Timp de uscare a peliculei in conditiile recomandate: 2 ore la 21°C.

**CONSUMURI SPECIFICE MEDII:** cca. 12 mp//strat. Consumul variaza in functie de natura suprafetei si metoda de aplicare.

**AMBALARE:**

- In galeti din plastic de 4 L, 8.5 L, 24 kg si 40 kg.

**DEPOZITARE:**

- In spatii curate, aerisite, sigure, la temperaturi cuprinse intre 5-30°C. A nu se stoca la temperaturi sub 5°C deoarece produsul se poate deteriora.

**TRANSPORT:**

- Cu mijloace care nu permit expunerea produsului la radiatii solare si intemperii. Se va evita transportarea produsului la temperaturi mai mici de 5°C si mai mari de 40°C.

**MASURI DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA:**

Produsul nu este inflamabil si nu are caracter nociv. Pentru mai multe informatii consultati fisa cu date de securitate a produsului.

**TERMEN DE VALABILITATE:**

36 luni, cu respectarea conditiilor de ambalare, depozitare si transport.

COV limita UE g/l:cat A/a 30(2010)

COV produs gata de utilizare, max. g/l:25

**NOTA:**

Aceste informații tehnice sunt transmise în vederea obținerii celor mai bune rezultate. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. În aceste condiții sunt necesare testarea produsului in conditii proprii de aplicare a beneficiarului precum și solicitarea sprijinului specialiștilor noștri. Recomandările si informațiile privind produsele sunt valabile numai atunci când acestea sunt depozitate, manipulate, aplicate si exploatate în conformitate cu Fisa tehnica a produselor Azur.

Produsele noastre sunt fabricate într-un sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate și securitate în munca ISO 9001: 2015 ISO,14001:2015 și ISO 45001:2018.

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului să consulte si sa respecte cea mai recentă versiune a Fișei Tehnice a produsului, a cărei copie se livrează la cerere.