

Vopsea plastică antimucegai, de calitate superioară

Proprietăți

Vopsea plastică antimucegai, de calitate superioară, pentru vopsirea suprafețelor din spații interioare. Grație substanțelor antifungice speciale pe care le conține, împiedică eficient dezvoltarea mucegaiului și bacteriilor fiind ideală pentru spațiile cu multă umezeală și vapori de apă, precum bucătării, băi, subsoluri etc. Are o mare putere de acoperire și aderență puternică la orice suport, nou sau vechi, precum tencuială, beton, cărămizi, rigips, lemn etc. Are o bună lucrabilitate, se usucă repede și este foarte rezistentă la spălare frecventă. Nu conține amoniac. Conferă o suprafață finală cu aspect mat ireproșabil. Certificat ca produs antibacterian conform ISO 22196.

Domenii de aplicare

ISOMAT BATH & KITCHEN se aplică în spații interioare, pe suprafețe noi sau vechi, pregătite corespunzător, pe toate materialele de construcții obișnuite, precum beton, tencuială, rigips, lemn etc.

Caracteristici tehnice

Culori:	alb și 1330 culori selecționate (din paletarul ISOMAT COLOR SYSTEM)
Tip:	vopsea plastică 100%
Vâscozitate (Poise):	14-16
Densitate:	1,43 kg/l
pH:	8-9, la +23°C
Putere de acoperire:	minimum 97%
Grad de alb:	minimum 87%
Rezistență la aderență:	1,90 N/mm ²
Rezistență la spălare:	> 20.000 cicluri

Activitatea antibacteriană: Excelent, R> 4,7
Moartea bacteriilor> 99,9% (ISO 22196, testare împotriva Staphylococcus aureus și Escherichia coli, cerința R> 2)

Temp de uscare: 1 oră la atingere

Temp pentru

reluarea vopsirii: 3-4 ore

Curățarea uneltelor:

Uneltele vor fi curățate imediat după utilizare, cu apă.

Mod de utilizare

1. Suportul

Suportul trebuie să fie uscat și lipsit de grăsimi, materiale friabile, praf etc.

- Fisurile sau rosturile se umplu cu masticul acrilic ISOMASTIC-A.
- Imperfecțiunile din beton se repară cu mortarul de ciment cu rășini DUROCRET.
- Eventualele reabilitări ale tencuielilor se fac cu mortarele gata preparate UNICRET și UNICRET-FAST.
- Pentru chituiră sau șpacluirea suprafețelor va fi utilizat chitul de șpaclu STUCCOCRET.

Suprafețele deja afectate de mucegai vor fi mai întâi curățate cu lichidul de curățat special, cu efect antimucegai CL-MOLD. După 24 de ore de la curățare se îndepărtează resturile de mucegai prin frecare, se clătește suprafața cu apă curată și se lasă să se usuce bine. Urmează grunduirea cu grundul acrilic micronizat, pe bază de apă PRIMER CLASSIC, diluat cu apă curată în proporție de până la 50%, care este indicat și pentru stabilizarea suprafeței, dacă tencuiala este șubredă și se freacă. Pentru revopsirea suprafețelor fără probleme nu este necesară grunduirea.

2. Aplicarea

Înainte de utilizare, vopseaua se amestecă ușor și apoi se aplică fie ca atare, fie diluată cu 5-10% apă curată. ISOMAT BATH & KITCHEN se aplică cu pensula, trafaletul sau pistolul de vopsit, în două straturi. Stratul al doilea se aplică numai după uscarea completă a primului. Temperatura pe timpul aplicării și uscării vopselei trebuie să fie de +10°C până la +35°C.

Consum

ISOMAT BATH & KITCHEN acoperă 12 m² per litru, pe suprafețe pregătite corespunzător.

Ambalaj

Recipiente de 0,75, 3 și 10 litri.

Timp de viață - Depozitare

24 luni de la data fabricației, în ambalajul inițial, sigilat, la temperaturi de +5°C până la +35°C, protejată de radiația solară directă și de îngheț.

Compuși organici volatili (COV)

În conformitate cu Directiva 2004/42/CE (Anexa II, tabelul A), conținutul maxim admis de COV pentru subcategoria de produse a, tip Y este de 30g/l (2010) pentru produsele gata preparate.

Produsul ISOMAT BATH & KITCHEN gata preparat are conținutul maxim de COV <30 g/l.