

# S.C. MARCHIM PROD SRL

Slobozia Ialomita, str. Garii noi, nr. 7  
Tel/Fax:0243/231511, e-mail: www.marchim.slobozia@gmail.com

## STANDARD DE FIRMA

nr.12.4/2009

### Vopsea lavabila MARCKY de interior

#### COMPOZITIE

Vopseaua lavabila MARCKY de interior este o vopsea emulsionata pe baza de dispersie apoasa de copolimer acrilic - stirenice, pigmenti, materiale de umplutura aditivi si apa.

#### UTILIZARI

Produsul se utilizeaza pentru finisarea constructiilor civile si/ sau industriale la interior, pe suprafete din beton neted sau pe tencuiala driscuita, pe glet de var - ipsos sau pe glet de ipsos. Acest produs nu se recomanda a se folosi la vopsirea suprafetelor metalice.

#### CARACTERISTICI TEHNICE

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea caracteristicii	Metoda de analiza STAS
<b>A. Caracteristicile produsului</b>				
1	Aspect		Lichid omogen semivascos	Vizual
2	Continut în substante nevolatile, 2h/125°C	%	64±2	SR EN ISO 3251:2003
3	Timp de scurgere, cupa STAS Ø8 mm, la 23°C	sec	25-40	SREN ISO 2431/97
4	PH		7,5-8,5	STAS 6325-75
5	Densitate la 23°C	g/cm <sup>3</sup>	1,6±0.05	SR EN ISO 1524:2002
<b>B. Caracteristicile peliculei</b>				
5	Aspect		Mat	Vizual
6	Timp de uscare la 23°C Partial Total	ore	2-3 Max 8	STAS 2875-75
7	Putere de acoperire	strat	2-3	STAS 2043-73

#### TEHNOLOGIA DE APLICARE

Suprafetele pe care se va aplica vopseaua lavabila de interior MARCKY vor fi pregatite astfel:

Suprafete de zidarie: se înlatura praful si petele de grasime, imperfectiunile suprafetei se chituiesc si se slefuiesc foarte bine. În cazul suprafetelor acoperite cu var sau huma, acestea se înlatura cu spaclul si peria de sîrma, dupa care suprafata se spala bine cu apa. Vopseaua veche care se exfoliaza se înlatura cu peria de sîrma, dupa care suprafata se netezeste cu hîrtie abraziva si se sterge de praf. Pentru a îmbunatati aderența la substrat si pentru a micsora consumul specific, se poate aplica un grund de îmbibare sau amorsa. Dupa circa 2 - 3 ore suprafata este gata pentru vopsire.

Aplicarea vopselei:

Înainte de folosire vopseaua trebuie foarte bine omogenizata în ambalaj. Vopseaua se aplica în 2-3 straturi astfel:

STRATUL 1-2: Se dilueaza vopseaua cu 10% apa dupa care se omogenizeaza bine si se aplica cu pensula sau rola in doua straturi la un interval de 40 min.

# **S.C. MARCHIM PROD SRL**

Slobozia Ialomita, str. Garii noi, nr. 7  
Tel/Fax:0243/231511, e-mail: [www.marchim.slobozia@gmail.com](mailto:www.marchim.slobozia@gmail.com)

*Pentru a micșora consumul de vopsea suportul de vopsire se poate trata în prealabil cu o amorsa sau grund de imbibare (ex. Amorsa Marchim).*

*STRATUL 3: Vopseaua care urmează să fie aplicată se folosește ca atare pentru aplicarea cu pensula sau cu rola.*

*Aplicarea prin suflare: se diluează produsul cu 20% apă, se omogenizează bine și se suflă cu pistolul în trei straturi la un interval de 40 min.*

*Petele de vopsea și ustensilele de lucru se spală cu apă imediat după folosire înainte ca ele să se usuce.*

## **CONSUM SPECIFIC**

*În funcție de suportul de aplicare acesta este de 140-200 g/m<sup>2</sup>/strat pe rigips. Pentru tencuiala netedă pe suprafețe absorbante (tencuieli de granulație mare) consumul poate să crească cu până la 20%.*

**COV SBA, limita UE g/l: cat. A/a 75(2007)30(2010)**

**COV produs gata de utilizare max.g/l:28**

## **AMBALARE, MARCARE, DEPOZITARE, TRANSPORT**

*Se face în conformitate cu STAS 2993-82 cu următoarele precizări:*

*Produsul lavabil "MARCKY" de interior se ambalează în recipiente de material plastic închise etanș de diverse capacități: 1l, 2l, 3l, 5l, 8l, 15l.*

*Ambalajele au obligatoriu marcate: Numele producătorului, denumire produs, data fabricației și cantitatea.*

*Transportul se face cu mijloace de transport acoperite, fiind produsul de acțiunea directă a razelor solare și de îngheț. Depozitarea se face în încăperi închise, uscate, cu temperaturi cuprinse între 5 - 40°C, evitându-se înghețul care duce la deprecierea produsului.*

*Termenul de valabilitate este de 12 luni de la data fabricației în ambalajul original respectându-se condițiile de transport și depozitare.*

## **MASURI DE SECURITATE ȘI PROTECTIA MUNCII**

*Produsul nu este toxic sau inflamabil, deci nu sunt necesare condiții speciale de protecția muncii. În cazul contactului cu pielea sau cu ochii se spală imediat cu apă.*

SEF PRODUCTIE

Ing. Florica Mateeas