

BISON® ACRYLIC SUPER FAST 30 MINUTES

Etanseizant acrilic 30min



DESCRIEREA PRODUSULUI

Etanșeizant acrilic elasto-plastic de calitate superioară, ușor de utilizat, pe baza de dispersie acrilică, pentru etansarea îmbinărilor, golurilor și crăpăturilor. Poate fi vopsit după 30 minute. Poate fi prelucrat. Pentru uz interior și exterior. (Nu este indicat pentru spații supuse permanent umidității și pentru îmbinări permanent elastice. Pentru aceste cazuri utilizați, etanșeizatul siliconic Bison Silicone Sealant)

DOMENIU DE UTILIZARE

Etanseaza îmbinări, goluri și crăpături, supuse miscării în jurul cadrelor de la ferestre și uși, elementelor prefabricate, scări, plinte, plăci de gips carton, tavane, plăci din fier cu caneluri și conducte. Este de asemenea indicat și pentru repararea fisurilor peretilor. Adera pe cărămidă, beton (poros), zidărie, decorațiuni, lemn, sticlă, plăci ceramice, metale și PVC rigid.

Nu adera pe bitum, PE, PP, P.T.F.E. și etanșeizanti siliconici.

PREGATIREA

Temperatura de aplicare: cuprinsă între +5°C și +40°C.

Pregătirea suprafețelor: suprafețele ce urmează a fi lipite trebuie să fie curate și uscate, degresate și lipsite de praf.

Unelte necesare: utilizați un pistol pentru silicon (Bison Click Gun) pentru a manipula cartusul.

APLICARE

Consum specific: 1 cartus pentru 8m, dimensiunea îmbinării 6x6mm.

Instrucțiuni de utilizare: Taiati varful de plastic deasupra filetului, atașati aplicatorul din plastic și taiati la dimensiunea dorită. Utilizați pistolul pentru adeziv pentru a manevra tubul. Pentru rezultate curate utilizați bandă de mascare de-a lungul marginilor îmbinării. Asigurați-va că lungimea îmbinării este cuprinsă între 4mm și 20 mm. Pentru a evita lipirea în trei părți, umpleți îmbinarea cu o tijă din spuma sau cu o folie din PE. Umpleți îmbinarea în mod uniform cu etanșeizant și neteziți în termen de 10 minute utilizând un cutit umezit pentru chit sau Spatula Multifunctională - Bison Silicone Multi-Tool. Îndepărtați bandă de mascare imediat după netezire. La suprafață se va forma o peliculă după 15 minute. Etanșeizantul poate fi vopsit după numai 30 minute cu o vopsea pe bază de apă și după 2 ore cu o vopsea pe bază de solvenți.

Pete/reziduuri: Petele proaspete se îndepărtează cu apă. După uscare, adezivul se îndepărtează doar pe cale mecanică.

Atenție: După uscarea completă, adezivul devine impermeabil. După 30 de minute, acesta poate fi vopsit. Etanșeizantul se va contracta în timpul uscării, din acest motiv, vopseaua non-elastică poate crăpa.

TIMPUL DE USCARE

Formare peliculă: aprox. 15-30 minute

Uscare: aprox. 1mm/24 h

Uscare completă: aprox 8-14 zile, în funcție de temperatură și de umiditate.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

*Timpul de uscare depinde de tipul suprafetei, cantitatea de produs utilizata, nivelul umiditatii si temperatura mediului ambiant.

PROPRIETĂȚI TEHNICE

Rezistență la temperatură: -20°C la +80°C

Rezistență la radiatii UV: buna.

Rezistență la umezeală: buna

Rezistență la mucegai: nu

Capacitate de umplere: buna

Elasticitate: limitata

Comportamentul la vopsire: foarte bun

DATE TEHNICE

Baza: dispersie acrilica

Culoare: alb

Vascozitate: pasta

Conținut solid: aprox.81%

Densitate: aprox 1,64 g/cm³

Contractare: aprox 31%

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricatiei. Perioada limitata de valabilitate dupa deschidere. A se pastra inchis foarte bine, in spatii uscate, racoroase si ferite de inghet.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având in vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor in care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brasov, 500053, tel. 0268506108, office@temad.ro, www.temad.ro