



PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR

Etansant acrilic pentru utilizare la interior si la exterior

TECHNICAL SHEET 12/04/2023

AVANTAJE INTELIGENTE

- Rezistent la precipitatii imediat dupa aplicare
- Pentru utilizare la interior si la exterior
- Poate fi acoperit cu vopsea pe baza de apa si sintetica
- Aderenta perfecta, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea suprafetelor, chiar si la cele usor umede
- Aproape inodor
- Usor de aplicat si de curatat
- Nu este coroziv pentru metale
- Proprietati excelente de finisare

DESCRIERE

PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR este un etansant acrilic de inalta calitate, rezistent la precipitatii imediat dupa aplicare. Dupa aplicare, produsul se intareste, transformandu-se intr-un cauciuc plasto-elastic, in urma evaporarii apei din etansant.

APLICARE

PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR a fost dezvoltat special pentru rosturile de imbinare intre pervazuri, scari, tavane, pereti, plinte, BCA, gips-carton, calcar, rame de ferestre din lemn si metal, beton si zidarie de caramida. Pentru utilizare la interior si la exterior.

MOD DE UTILIZARE

Un rost de dimensiuni corecte este capabil sa absoarba miscarile dintre materialele de constructie. Adancimea rostului trebuie sa fie intotdeauna in raport corect cu latimea rostului. O regula generala este ca raportul dintre adancimea rostului si latimea rostului, cu o latime a rostului de pana la 10 mm, sa fie de 1:1, cu un minim de 5 mm in latime si adancime. Pentru rosturi mai late de 10 mm, adancimea este egala cu latimea impartita la 3 plus 6 mm. Pentru mai multe informatii, consultati buletinul tehnic intitulat Dimensiuni ale rosturilor din baza de cunostinte de pe site-ul nostru.



CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	0,10 N/mm ²
Viteza de aplicare	la Ø 3 mm/4 bar	500 g/min
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		Dispersie acrilica
Timp de intarire	la +23°C/50% RH	2 mm/24 de ore
Densitate		1,57 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53505/ ISO 868	500%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Miscarea rostului		12,5%
Duritate Shore A	DIN 53505	10
Formarea peliculei	DBTM 16	10 minute la +23°C/50% RH
Rezistenta la temperatura		-20°C la +75°C
Rezistenta la tractiune	DIN 53504	0,10 N/mm ²

Acestea sunt valori tipice

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Desi produsul este rezistent la precipitatii, acesta nu va rezista la ploi torentiale si grindina in timpul intaririi.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate, uscate si lipsite de grasime si praf. Suprafetele trebuie sa fie curate, fara praf sau particule libere si nu este necesar ca suprafetele absorbante sa fie absolut uscate. Suprafetele foarte poroase, cum ar fi gipsul, BCA, calcarul etc., trebuie sa fie amorstate cu un amestec de 1 parte PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR si 2 parti de apa. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare. Finisati si neteziti cu apa.

VOPSIRE

PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR poate fi vopsit atunci cand este complet uscat. In timpul intaririi, produsul va prezenta o usoara contractie, ceea ce poate cauza fisurarea vopselei. Se poate acoperi cu vopsea pe baza de apa si sintetica dupa intarirea completa a etansantului. Acoperirea cu vopsea pe baza de apa poate determina aparitia fisurilor. Va recomandam sa testati compatibilitatea cu vopseaua inainte de aplicare.

CURATARE

Uneltele trebuie curatate cu apa dupa utilizare. Mainile pot fi curatate cu servetele si/sau cu apa si sapun.

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este pana la 18 luni de la data fabricatiei, depozitat intr-un loc uscat.

CERTIFICARI

EN 15651-1:F-EXT-INT 12.5P

Ecodec EC1 Plus

A+ Regulamentul francez privind COV

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa cu date de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Cod articol	172112392
Denumire produs	ETANSANT ACRYL EXTERIOR ALB 280ML PERFECT SEAL
Bucati/box	12
Palet	1248
Cod EAN produs	5948966021422
Cod EAN box	5948966021439

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandari continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: inforo@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Feredeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandari, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300



DECLARATIE DE PERFORMANTA
In conformitate cu Anexa III la Regulamentul (UE) Nr. 305/2011
(Regulament privind Produsele pentru Constructii)

DoP _ [EN] _ 001_Nr. 11001081-6001

1. Codul unic de identificare al tipului de produs:

PERFECT SEAL ACRYL EXTERIOR

2. Tipul , lotul sau numarul de serie sau alt element care permite identificarea produsului de constructii conform Articolului 11 (4):

Numarul lotului: A se vedea ambalajul produsului

3. Utilizarea(rile) destinata(e) a(le) produsului de constructii, in conformitate cu specificatiile tehnice armonizate relevante si cu recomandările producatorului:

Etansanti pentru elemente de fatade
EN 15651-1: F-EXT-INT (CLASA 12.5P)

4.Denumirea, denumirea inregistrata sau marca inregistrata si adresa de corespondenta a producatorului conform Articolului 11(5):

BOSTIK BENELUX B.V. ■ DENARIUSSTRAAT 11 ■ NL - 4903 RC OOSTERHOUT

5.Denumirea si adresa de corespondenta a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera sarcinile prevazute in Articolul 12(2):

nu este relevant

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificarea continuitatii performantei produsului de constructii conform prevederilor Anexei V:

Sistemul 3
Sistemul 3 pentru reactia la foc

7. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii acoperit de un standard armonizat:

Organismul notificat SKZ - TeConAGmbH (1213) a efectuat incercarea initiala de tip conform EN 15651-1 și reacția la foc conform Sistemului 3, emitand: un buletin de incercari.

8. In cazul declaratiei de performanta privind un produs de constructii pentru care a fost emisă o Evaluare Tehnica Europeana:

nu este relevant

9. Performanta declarata:

Conditionare: Procedura A (conform ISO 8339)

Substrat: Mortar M2 (fara amorsa)

Aluminiu anodizat (fara amorsa)

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatie tehnica armonizata
Reactie la foc	Clasa E	EN 15651-1:2012
Emanare de substante chimice periculoase pentru mediu si pentru sanatate	NPD (*)	
Impermeabilitate la apa si la aer		
Rezistenta de curgere	≤ 3 mm	
Pierdere in volum	≤ 25 %	
Proprietati de rezistenta la alungire mentinuta dupa scufundare in apa (la 23°C)	≥ 100 %	
Durabilitate	Admis	

(*) A se vedea fișa tehnică de securitate

NPD: nicio performanță determinată

Daca a fost utilizata Documentatia Tehnica Specifica in conformitate cu Articolul 37 sau 38, cerintele pe care le respecta produsul: nu este relevant**10. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este conforma cu performanta declarata la punctul 9. Prezenta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea unica a producatorului identificat la punctul 4.**

Semnat pentru si in numele producatorului de catre

Vincent Imbos

Managing Director

Oosterhout, 07/2013


V. Imbos