

## SOUDABAND- BANDA HIDROIZO ALUMINIU

### Date tehnice :

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Baza               | Bitum pe suport folie aluminiu |
| Rezistenta termica | -20°C....+80°C                 |
| Grosime            | 1,6 mm                         |

**Descriere :** Soudaband este o banda autoadeziva compusa din elastomeri bituminosi pe suport folie de aluminiu destinata acoperirii si izolarii rosturilor de dimensiuni mari sau in unghi la elementele de acoperisuri (coame), seminee, cupole, luminatoare , drenaje si canalizari. Oferă rezultate imediate.

### Caracteristici :

- autoadeziva cu putere mare de lipire
- rezistenta UV
- izolare instantanee
- usor de aplicat

### Aplicatii :

- se poate aplica pe orice suprafata bituminoasa , pe orice material de constructii uzual
- hidroizoleaza si creaza rezistenta la intemperii pentru crapaturi si gauri in acoperisuri
- izolarea tevilor de scurgere si a burlanelor
- izolarea rosturilor si imbinarilor in unghi la elementele de acoperis

**Ambalaj :** Role cu lungimea de 10 m si latimi de 5 cm ;7,5 cm ; 10 cm ; 15 cm ; 22,5 cm ; 30 cm

**Culori :** Exterior : aluminiu, teracota (maro) , grafit, RAL 8017. Partea adeziva : negru.

### Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

### Suprafete :

*Starea suprafetelor :* curate, uscate, fara praf si grasimi.

*Mod de aplicare :* taiati banda la lungimea dorita, indepartati folia protectoare si presati partea bituminoasa puternic pe substrat. Asigurati-va ca intre suprafata si banda exista un contact perfect pentru a prevenii formarea bulelor de aer. Daca se aplica banda langa banda suprapuneti benzile pe o latime de cel putin 25 mm una peste cealalta.

### Utilizare :

*Temperatura de aplicare :* +1°C....+25°C

*Curatare :* cu « white spirt » imediat dupa utilizare

*Reparare :* cu Soudaband

  

# SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia  
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C  
CREVEDIA JUD DAMBOVITA  
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro

---



**Observatii :**

Temperatura de aplicare trebuie sa fie mai mare de +5°C.

Daca este necesar sa se lucreze la temperaturi mici banda trebuie mentinuta in prealabil la un loc calduros cel putin 12 ore.

Pentru aplicarea la temperaturi mai mici de +5°C suportul si banda trebuie incalzite inainte si in timpul aplicarii cu ajutorul echipamentelor de incalzire cu aer cald.