

MASTIC POLIURETANIC SOUDAFLEX 40FC

Date tehnice :

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Baza | Poliuretan |
| Consistenta | Pasta |
| Sistem de uscare | Umiditatea atmosferica |
| Timp de formare pelicula | 15 minute (20°C/65% R.H.) |
| Viteza de polimerizare | 3 mm/24 h (20°C/65% R.H.) |
| Duritate (DIN 53505) | 40±5 Shore A |
| Densitate (DIN 53479) | 1,3 g/ml |
| Revenirea elastica (ISO 7389) | > 80% |
| Rezistenta termica | -30°C....+90°C dupa uscare |
| Deformatia maximala | 20% |
| Modul de elasticitate (DIN 53504) | 0,80 N/mm ² |
| Tensiune maxima (DIN 53504) | 1,70 N/mm ² |
| Alungirea la rupere (DIN 53504) | 700% |

Descriere : Soudaflex 40FC este un mastic poliuretanic monocomponent cu elasticitate inalta.

Caracteristici : Usor de aplicat , preia miscari mai mari de 10%, polimerizare rapida, foarte buna aderenta pe majoritatea suprafetelor, se poate vopsi dupa uscare.

Aplicatii :

- Lipiri si izolari in constructii.
- Lipirea structurala a aplicatiilor supuse la vibratii.
- Rosturi de legatura, ca lipirea supla intre metale
- Lipirea plintelor, tiglelor, gurilor de aerisire
- Izolarea rosturilor de dilatatie in pardoseli

Ambalaj : Culoare produs alb, gri, negru, maro ; cartuse 310 ml sau folie 600 ml

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C. Protejati impotriva inghetului.

Suprafete:

Tip: orice material uzual de constructii in afara de sticla si PVC

Stare: curate, fara urme de praf sau grasimi.

Tratament prealabil: pe suprafetele poroase aplicati inainte Primer 100, far ape suprafete neporoase.Recomandam un test prealabil de compatibilitate.

Utilizare :

Metoda :pistol de silicon

Temperatura de aplicare : +5°C....+35°C

Curatare :cu « white spirt » imediat dupa utilizare

Finisare : cu solutie de apa si sapun.

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena



SOUDAL

Reprezentanta SOUDAL NV Belgia
Sos BUCURESTI TARGOVISTE NR 697C
CREVEDIA JUD DAMBOVITA
Tel/Fax 021 3515804 ; office@soudal.ro



Dimensiuni rosturi :

Latime minima : Lipire 2 mm , Izolare 5 mm

Latime maximala : Lipire 10 mm , Izolare 30 mm

Adancime minima : Izolare 5 mm

Recomandare : latime = 2 x adancime