

ADEZIV CONTACT 140 LQ

Date tehnice :

Baza	Cauciuc policloropren (neopren)
Consistenta	Lichid
Sistem de uscare	Polimerizare fizica si cristalizare
Timp de lucru	Cca 10 minute
Densitate	Cca 0,86 g/ml
Rezistenta termica dupa uscare	-20°C... +70°C
Consum	300 mL/m ²

Descriere : Adezivul 140LQ este un adeziv universal de contact monocomponent , fara toluen, pe baza de cauciuc si rasini sintetice, pentru lipirea marii majoritati a materialelor , cu exceptia PE PE sau polistiren, pe suprafete plane.

Caracteristici :

- uscare rapida
- lipire finala foarte puternica
- buna rezistenta la apa
- excelenta aderenta pe materiale sintetice

Aplicatii :

Lipirea marii majoritati a materialelor , cu exceptia PE PE sau polistiren, pe suprafete plane. Lipirea panourilor de gips carton sau OSB pe suprafete din lemn, metal si carton

Ambalaj : Tenta : galben. Ambalaj : 750 mL, 2,5 L, 5 L.

Suporturi :

Natura : orice suporturi plane, cu exceptia PE, PP si polistiren

Stare : proprii, uscate, degresate

Tratament prealabil : nu necesita

Recomandam un test de compatibilitate preliminar.

Instructiuni de folosire :

Aplicare : cu ajutorul unei pensule fine sau spatule dintata. Aplicati adezivul pe cele 2 suprafete de lipire, asteptati 10 minute iar apoi lipitele si presati bine.

Temperatura de aplicare : +5°C....+25°C

Curatare : cu ajutorul servetelor SWIPEX sau Curatorului Souadl 90A imediat dupa utilizare

Termen de garantie si depozitare :

- 12 luni in ambalajul original
- depozitare in spatii reci si uscate la temperaturi de +5°C....+25°C

Certificat de calitate:

Produs de SOUDAL NV in Turnhout (Belgia) in conformitate cu standardul de calitate ISO 9001, 2000

Masuri de protectie :

- aplicati masurile uzuale de igiena
- lucrati in spatii bine ventilate. Nu fumati in timpul sau imediat dupa aplicare. In caz de ventilatie insuficienta purtati masca de protectie.

Observatii : Timpul si puterea de presare a elementelor de lipire va influenta puterea de lipire a adezivului.