



## FISA TEHNICA

# Sadolin ACTIVE PLUS LAZURA SATINATA CU PROTECTIE ACTIVA

Nr:254 Editia:1 Revizia:5

Data:05.12.2023

### PREZENTARE ŞI PERFORMANȚE:

Lazura satinata pe bază de dispersie apoasa acrilica, pigmenți rezistenți și aditivi specifici formează un strat protector ce conferă durabilitate lemnului și protejează eficient împotriva radiațiilor UV și a intemperiilor. Pelicula de lazura este flexibila și aderenta timp indelungat, având totodată și o bună rezistență la atacul ciupercii albastre și a mucegaiului. Este interzisă aplicarea pe suprafete lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă. Nu este recomandat pentru pardoseli. Durabilitate sistem: pana la 8 ani, în condițiile strictei respectări a recomandarilor producătorului (eticheta și fisa tehnică).

### UTILIZARE:

Recomandat pentru finisarea decorativă și de protecție a elementelor și a construcțiilor din lemn: uși, tocuri de uși și ferestre, pergole, obloane, garduri, mobilier de gradină, căsuțe din lemn, cabane.. Este interzisă aplicarea produsului pe suprafete care intră în contact direct cu alimente, furaje, apa potabilă. Nu se recomanda pentru pardoseli.

### DATE TEHNICE:

Conținut de nevolatile, %	masic : 35±5;
Densitate, (20±0,5)°C, g/cm <sup>3</sup>	1.01-1.07
COV	Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru Interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn”; Valoare limită maxima COV, g/l: 130 (2010); Continutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 70.
Culoare	incolor, mahon stejar, teak, palisandru, nuc, brad, stejar deschis, cireș, gri grafit
Aspect peliculă	uniform satinată
Uscare la atingere, 20°C	1 oră
Uscare pentru reacoperire, 20°C	4 - 6 ore
Uscare pentru manipulare, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	7 zile Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

### APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	- Se șterge capacul ambalajului de contaminanți; - Se condiționează produsul la temperatura de 10 – 30 °C; - Se omogenizează înainte și în timpul utilizării; - Nu necesită diluare.
------------------	---

### Pregătire suprafață:

- Suprafețele trebuie să fie curate, uscate, degresate, șlefuite neted și solide, cu umiditatea de max. 18%. Suprafețele acoperite de mucegai trebuie curățate până la lemnul curat sau înlocuite cu o suprafață nouă.

- Zonele cu rasina sau petele de grăsimi se curată punctual, cu **GRUNDSOLV** diluant sintetic (compatibil D509). Orice produs de acoperire aplicat anterior trebuie înlăturat; suprafețele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediază cu **ROST CHIT REPARATII** nuantat cu **savana** coloranti.
- Sfârșitura, arderea stratului vechi de vopsea, etc. pot genera praf și/sau vapori periculoși. Ori de câte ori este posibil, relucrați într-un mediu umed. Lucrați în încăperi bine ventilate. Utilizați echipament de protecție personal
1. Se grunduiesc cu 1-2 straturi de Grund **Sadolin BASE PLUS** sau savana grund cu tripla protecție, pe baza de apă, împotriva mucegaiului, putregaiului și anticari, până la saturația lemnului, uscare 24 ore

#### **Recomandări:**

- partile din lemn tăiat transversal se acoperă cu un strat suplimentar de produs;
- numărul final de straturi de lazura (2 sau 3) depinde de gradul de absorbție a lemnului, de nuanța dorită și de agresivitatea condițiilor meteorologice, la care urmează să fie expusă suprafața lăcuită. Perioada de protecție depinde de toate aceste aspecte;
- suprafețele mari se recomandă să fie lăcuite într-o singură etapă fără intreruperi;
- se recomandă aplicarea cat mai uniformă a grosimii lacului pe suport.
- pentru suprafețele mari de construcții (grinzi, lambriuri, stărișini), lăcuirea se face pe ambele părți pentru a uniformiza absorbția de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia;
- se va utiliza produs dintr-un singur lot. Numărul lotului se află înscris pe ambalaj.
- culoarea produsului este prezentată pe ambalaj și are scop informativ. Culoarea finală va depinde de culoarea inițială a lemnului și de numărul de straturi aplicate. Vopseaua reală este disponibilă la punctele de vânzare. Informații detaliate privind utilizarea sunt disponibile în **Fișa Tehnică a produsului** pe [www.sadolin.ro](http://www.sadolin.ro).

#### **ATENȚIE!**

- În zona de aplicare aerul să nu fie impurificat cu abur, fum, particule de praf, particule de vopsea de alt produs ;
- Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării lacului. La temperaturi scăzute, aflate în afara intervalului recomandat, timpii de uscare pot crește semnificativ
- Nu se va aplica în condiții de expunere directă la radiația solară
- Nu se aplică produsul peste pelicule vechi, indiferent de natura lor.
- Aplicați produsul în sistem cu Grundul **Sadolin BASE PLUS** sau savana grund pe bază de apă, cu triplă protecție pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi
- Culorile disponibile se pot amesteca între ele în orice raport (varianta incoloră nu trebuie să fie în proporție mai mare de 30% în amestecul final). Varianta incoloră, ca atare se va utiliza numai ca al treilea strat, aplicat peste două straturi din același produs colorat
- Aplicarea neuniformă a produsului generează colorarea inegală a lemnului.
- Folosiți echipament de protecție corespunzător.

- 2 -



#### **Fabryo Corporation SRL**

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: [office@fabryo.com](mailto:office@fabryo.com); [www.fabryo.com](http://www.fabryo.com)

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testelete noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..

F-PO-09-09, rev. 2.

- Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.
- Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.

<b>Grosime peliculă</b>	ud: 85 – 100 microni; uscata: 30 – 35 microni																	
<b>Număr de straturi</b>	2-3 straturi După uscarea primului strat, suprafața se slefuiește cu șmirghel de granulație max. 150																	
<b>Randament teoretic de aplicare</b>	10 – 12 mp/l/strat Consumul depinde foarte mult de gradul de pregătire și finisare al suprafetei și de esenta lemnului utilizat.																	
<b>Condiții de aplicare</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Condiții</th> <th colspan="3">Temp.</th> <th colspan="2">Umiditate</th> </tr> <tr> <th>produs</th> <th>suprafață</th> <th>mediu</th> <th>suprafață</th> <th>mediu</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Min-Max.</td> <td>5-30°C</td> <td>5-30°C</td> <td>5-30°C</td> <td>max. 18%</td> <td>max. 70%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii, atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării.</p>	Condiții	Temp.			Umiditate		produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu	Min-Max.	5-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 18%	max. 70%
Condiții	Temp.			Umiditate														
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu													
Min-Max.	5-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 18%	max. 70%													
<b>Mod de aplicare</b>	Numai cu pensula																	
<b>Curățare echipament de lucru</b>	Aplicarea se face uniform, fără intreruperi, în lungul fibrei lemnoase Imediat după utilizare se spălă cu apă și detergent. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora																	

## TERMEN DE VALABILITATE

36 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare.

## AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

<b>Ambalare</b>	Produsul se ambalează în recipiente metalice cu protecție interioară (sau din material plastic), bine închise, ce contin 0,75 L; 2,5 L, 5L
<b>Transport și Depozitare</b>	În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiațiilor solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. Risc de deprecieră prin îngheț.

## MĂSURI DE SECURITATE

**Deșeuri:** Reziduurile de produs și ambalaj constituie deseuri și se tratează conform legislației în vigoare

- 3 -



### Fabryo Corporation SRL

Popești - Leordeni, Șos Olteniței, nr. 202B, jud. Ilfov

Tel.: 021/405.50.25; Fax: 021/405.50.26; Email: office@fabryo.com; www.fabryo.com

Cod Fiscal: RO 6046627, Nr. înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testelete noastre executate în condiții standardizate de aplicare și testare conform ultimelor metodologii, punând în evidență în mod corect performanțele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanțelor optime precum și consultarea noastră în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 și ISO 14001:2015

*Această ediție le înlocuiește pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fișă este cea mai nouă..*

F-PO-09-09, rev. 2.