

1. Descriere

Folia cu bule este obținută prin extrudarea în condiții tehnice controlate a unui amestec de granule LDPE cu granule LLPDE sub acțiunea temperaturii. Produsul face parte din categoria polimerilor, caracterizându-se printr-o mare elasticitate, permeabilitate scăzută la lichide, conductivitate termică scăzută, precum și proprietăți fonoabsorbante, rezistentă în timp, fiind imputrescibil și insensibil la acțiunea insectelor și rozătoarelor. Laminarea cu film de AL PET conferă produsului proprietăți superioare în ce privește bariera de vapori și izolare termică.

Produsul final este reciclabil 100%, nu conține substanțe toxice organismului și nu prezintă emisii radioactive.

2. Utilizare

Produsul este recomandat pentru ambalarea obiectelor de sticlă și ceramică, instrumentelor muzicale, aparaturii de birotică, a pieselor de mobilier, a obiectelor fragile, pentru separarea obiectelor cu forme similare datorită aderenței la suport ridicate, foarte bună protecție a echipamentelor electronice, electrice.

Folia cu bule protejează produsele de șocuri și lovituri, asigură bariera împotriva umidității, prezintă proprietăți termoizolante.

3. Gama de produse

Caracteristici tehnice bule	FB (my)	Film AL PET (my)	Lățime rolă (my)	Lungime (mm)
Diametrul bulei 10 mm, înălțime bulă 3,2 mm	60	11	1000	50
Toleranțe	± 10%	± 10%	± 10 mm	± 2%

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII ALUMINIZATE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020

Aluflex bubble

1,0 m x 5 m = 50 m²



Filmul de AL se laminează pe bulă, roluirea foliei cu bule se face filmul de aluminiu la interior

4. Caracteristici tehnice

4.1 Caracteristici tehnice generale

Caracteristici	U / M	Valoare	Metodă de verificare
Aspect	atributivă	folie continuă, uniformă, fără incluziuni	vizual
Miros	atributivă	inodor	organoleptic
Culoare	atributivă	natur	vizual
Dimensiuni	mm	1000 x 50 ml	STP.1.
Domeniul temperaturilor de utilizare FB	°C	între - 40 și + 80	

Caracteristici tehnice Film PET 11 my

Caracteristici	U / M	Valoare
Greutate	g/m ²	11 ± 15 %
Grosime	μm	11 ± 10 %
Conductivitate termică	W / m K	0,15

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII ALUMINIZATE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020

Aluflex bubble
1,0 m x 50 m = 50 m²

LIDER 
Lider ÎN MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Caracteristici tehnice folie cu bule

Caracteristici	U / M	Valoare
Materia primă		polietilenă
Greutate	g/m²	56 ± 5%
Grosime	mm	3,2
Diametrul bulei	mm	10
Difuzie vapori de apă	m	50
Rezistența la întindere MD/CD	N/50mm	< 60
	N/50mm	< 45

5. Ambalare

Folia cu bule se livrează în role, ambalate în folie LDPE.

acesează site-ul nostru
scanând codul QR

www.liders.ro



FOLII ALUMINIZATE

Suceava, str. Cuza Vodă nr. 59A
+40 755 428 428
office@liders.ro

decembrie 2020