



## DESCRIERE

**STEGANOL** este o soluție de emailare specială de etanșare pe bază de asfalt, cu bitum selectat și solvenți. Se usucă rapid, are adeziune perfectă pe beton și suprafețe de metal și creează un strat de protecție cu rezistență ridicată la apă, acizi diluați și soluții alcaline. **STEGANOL** se utilizează pentru etanșare și pentru protejarea betonului și a suprafețelor de metal precum acoperișurile, pereții subsolurilor, fundațiilor scurgerilor subterane, rezervoarelor (betonului sau oțelului). Se mai utilizează ca primer pentru a crește nivelul de îmbinare al membranelor bituminoase diluate 20% cu benzină. Are o adeziune perfectă cu suprafețele din beton, beton ușor, metal, lemn, piatră, cărămizi și ghips carton.

## INSTRUCIUNI DE APLICARE

### Pre-tratament

Suprafața trebuie să fie fină, uscată, fără praf, fără grăsimi, rugină și materiale detasabile.

### Aplicare

**STEGANOL** se aplică la rece cu peria, rola sau cu pulverizatorul. Dacă se utilizează ca amorsa se diluează până la 20% cu benzină. Pentru etanșarea suprafețelor din beton se recomandă aplicarea a cel puțin două straturi, diluate până la 10% cu benzină. Al doilea strat se aplică după uscarea suficientă a primului. După 24 de ore aplicăm un strat de **SILVER BITUME** pentru a proteja **STEGANOL** de razele U.V.

**ATENȚIE:** Poate fi afectat de uleiurile minerale. Nu se aplică pe suprafețe din polistiren (expandat sau extrudat) deoarece conțin solvenți organici.

## CONSUM

0,4-0,5 lt / m<sup>2</sup> per strat, în funcție de tipul și porozitatea suprafeței.

## CURĂȚARE

Echipamentele se curata imediat după utilizare cu benzină.

## AMBALARE

În canistre de 1lt, 5lt και 17lt.

## DEPOZITARE

Se poate depozita într-o canistră închisă cu orice modificare într-o zonă acoperită protejată de căldură și razele directe ale soarelui.

PROPRIETĂȚI	REZULTAT	Metoda de testare
Forma fizică	Lichid cu viscozitate scăzută	-
Culoare	Negru	-
Densitate	0,90-0,95 gr/cm <sup>3</sup>	ASTM D41
Reziduu solid după evaporare	60-70%	
Penetrarea reziduuului la 25°C	20-40 dmm	
Solubilitate în tricloretilen	>99%	

## PRECAUȚII

Inflamabil și dăunător dacă se inhalează și se recomandă pentru utilizare doar în spații bine ventilate. Purtați haine de protecție adecvate și mănuși. Pentru detalii suplimentare solicitați Fișa cu Informații de Siguranță la Departamentul Vânzări.

YANNIDIS BROS S.A. își rezervă dreptul de a modifica datele tehnice din această fișă cu specificații, bazată pe producția actuală cu notificare anterioară



Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Departamentul Service și Departamentul de vânzări vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

### TEMAD CO S.R.L.

Brașov, 500053, România, Șoseaua Cristianului nr. 12  
Tel.: 0268.506.108, fax: 0268.419.340,  
office@temad.ro, www.temad.ro