



KRAFT KITCHEN & BATH

Vopsea mată protectoare pe bază de latex
pentru interior (bucatarie & baie)

Fișa Tehnică Nr. 49 / 02.2008
Rev. 6 / 25.07.2018

Vopsea lavabilă mată protectoare, pe bază de latex, pentru interior (pereți, tavane), ușor de aplicat și cu putere mare de acoperire.

DOMENII DE UTILIZARE

Se utilizează pentru protejarea și finisarea suprafețelor de interior (pereți, tavane), noi sau vechi, din gips carton, zidărie, tencuială, beton, lemn. Recomandată pentru spățiile cu umiditate ridicată. Recomandată în realizarea unei protecții anti-microbiene eficiente în spații cu standarde ridicate de igienă: spitale, clinici și cabinete medicale, maternități, școli, grădinițe, restaurante, bucătării, băi etc. sau pentru orice alte încăperi ce sunt supuse la decontaminări și spălări frecvente cu dezinfectant.

CARACTERISTICI	BENEFICII
<p>Acțiune protectoare asupra suprafeței pe care urmează a fi aplicată</p> <p>Aplicabilitate bună</p> <p>Putere mare de acoperire</p> <p>Nu este dăunător mediului și sănătății oamenilor</p>	<p>Formează un strat protector cu acțiune îndelungată</p> <p>Finisaj uniform și mat</p> <p>Se poate nuanța cu coloranți din sistemul de nuanțare Kraft Mix.</p>

CARACTERISTICI TEHNICE

PARAMETRU	VALOARE	STANDARD
Densitate (Kg/L)	1,54 (±0,05)	ISO 2813
Substanțe nevolatile (%)	Min. 40	ISO 3251
Viscozitate Brookfield, dorn 5, 30 rpm,(cP)	8000 - 10000	ISO 2555
Raportul de contrast, CR, %	≥ 99,5	ISO 3905
Clasa de lavabilitate (dupa 28 de zile de la aplicare)	Clasa 2	DIN EN 13300
pH	9 – 10	SR ISO 10523:1997; STAS 8619-90 5
Randament(m ² /L/strat)	cca. 10 *)	ISO 6504
Subcategorie produs (cf. Directivei Europene 2004/42/CE si HG 735 / 2006	A/a-Acoperiri mate pentru pereți interiori și tavane. Strat de acoperire pe bază de apă (SBA) gloss <25 @ unghi 60° 30 – Faza II	HG 735 / 2006 Anexa 2 – Valori limite maxime

PARAMETRU	VALOARE	STANDARD
Grosime film uscat (μm)	34-40	ISO 6504
Compuși Organici Volatili, COV, (g/L) Produs gata de utilizat	29	ASTM D 3960 /SR EN ISO 11890-2
Luciu (unități) - la unghi de 60° - la unghi de 85°	< 4 < 10	ISO 2813
Termen de valabilitate	24 luni	

^{*)} Randamentul (consumul) depinde de tipul suprafeței, de condițiile și de metoda de aplicare.

PREGĂTIREA SUPRAFETEI

Suprafața pe care se aplică trebuie să fie uscaă, curată, fără praf, urme de grăsimi, săruri, rugină, vopsele vechi degradate sau alte impurități care pot împiedica aderența.

- Suprafețele degradate trebuie reparate și apoi amorsate.
- Fisurile se repară cu **KRAFT Repair**. După uscarea acestuia se șlefuieste zona respectivă, se desprafuieste, se aplică un strat de amorsă **Kraft Wall Primer** în diluție corespunzătoare și 2 straturi de **KRAFT Kitchen & Bathroom**.
- Crăpăturile se repară cu **KRAFT Putty**; după uscare se șlefuieste zona, se desprafuieste și se aplică amorsa **Kraft Wall Primer** diluat adecvat și apoi 1-2 straturi de **KRAFT Kitchen & Bathroom**.
- Suprafețele care prezintă pete de mucegai se curăță bine și se tratează cu **KRAFT BLOCKER**. A doua zi se curăță cu o perie curată și se aplică un strat de **Kraft Wall Primer** diluat adecvat și apoi 2 straturi de **KRAFT Kitchen & Bathroom**.
- Suprafețele pătate de fum de țigară se tratează mai întâi cu **KRAFT Stain Blocking Primer**; după 24 ore se poate aplica vopseaua.
- Suprafețele noi din ciment, beton sau tencială se amorsează cu **Kraft Wall Primer** după minim 30 de zile de la punerea lor în operă și după 24 h se aplică 2 straturi de **KRAFT Kitchen & Bathroom**.
- Suprafețele vopsite anterior – dacă sunt în stare bună (nu prezintă exfolieri și nu sunt prăfoase) - pot să nu mai necesite amorsare.

PREGĂTIREA PRODUSULUI

Reglare viscozitate:

- Primul strat: se diluează cu maxim 5% apă curată

- Al doilea strat: nu se recomandă diluție

Conținutul ambalajului se omogenizează atât înainte de începerea lucrului cât și pe parcursul aplicării.

Este interzis să se amestece produsul cu alte materiale decât cele recomandate.

PUNERE ÎN OPERĂ

Condiții de aplicare : NU APLICAȚI PRODUSUL la temperatură mai mică de 10°C sau mai mare de 35°C și în condiții de umiditate relativă mai mari de 50%.

Condiții optime de aplicare pentru suport: temperatură suport 10-30°C și umiditate max. 15%.

Unelte: pensulă, rolă, pistol cu aer sau airless. Pentru aplicarea cu pistol diluția este de până la 25%, cu apă curată.

Timpul minim după care se poate aplica al doilea strat de vopsea este 4-6 ore, în funcție de temperatură. Timpul de uscare superficială este de 1-2 ore (la 25°C, umiditate relativă 50%). Timpul de uscare crește cu scăderea temperaturii și creșterea umidității.

Curățare unelte: cu apă. Duzele dispozitivelor de pulverizare trebuie curățate atunci când se întrerupe lucrul

KRAFT KITCHEN & BATH

Vopsea mată protectoare pe bază de latex pentru interior (bucatarie & baie)

Fișa Tehnică Nr. 49 / 02.2008

Rev. 6 / 25.07.2018



DRIVEN BY INNOVATION

pentru mai mult de 10 minute, pentru a preveni înfundarea. Suprafața suportă spălare după 28 de zile de la aplicare!

AMBALARE

Alb 1L, 4 L, 8.5 L, 10L.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

P102-A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301 + P312-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. P301 + P330 + P331-ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clățiți gura. NU provocați vomă. P410 + P403-A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine aerisit. P402 + P404-A se depozita într-un loc uscat, într-un recipient închis. P501-Aruncați conținutul/ recipientul la un punct de colectare special pentru deșeuri speciale, în conformitate cu reglementările locale.

EUH208-Conține: 2-metil-4-izotiazolin-3-onă, 1,2-benzizotiazolin-3-onă și amestec (3:1) 5-clor-2-metil-4-izotiazolin-3-onă / 2-metil-4-izotiazolin-3-onă. Poate provoca o reacție alergică.

Această vopsea conține produse biocide: Carbendazim (CAS 10605-21-7) și IPBC (CAS 55406-53-6) pentru protecția filmului.

DEPOZITARE

Produsul se depozitează în spații acoperite, uscate (a căror umiditate relativă nu depășește 50%), ferite de acțiunea directă a razelor solare, la temperaturi cuprinse între 5 și 35°C.

A SE FERI DE ÎNGHEȚ ȘI TEMPERATURI EXCESIVE! Pe durata depozitării, ambalajele trebuie să fie închise etanș.



DRUCKFARBEN ROMANIA SRL

Str. Atomistilor Nr. 17 – 23, Măgurele, Jud. Ilfov

Tel: 021- 405 71 00/11/22/33; Fax: 021- 405 71 01, e-mail: customerservice@druckfarben.ro

F.P.L&D 01.10 / 26

Pagina 3