



BOSTIK PERFECT SEAL SILICON SANITAR 2IN1

Silicon neutru pentru rosturi sanitare si spatii alimentare

TECHNICAL SHEET 06/04/2023

AVANTAJE INTELIGENTE

- Intarire neutra, aproape inodora, Aderenta perfecta, fara amorsa, la majoritatea suprafetelor
- Pentru rosturi in spatii sanitare, bucatarii si spatii de depozitare si prelucrare a alimentelor.
- Produs certificat ISEGA (sigur în contact cu alimentele).
- Rezistenta excelenta la UV, apa si intemperii
- Rezistent la mucegai, nu este coroziv fata de metale
- Aderenta buna la sticla, lemn vopsit, ceramica, email, otel inoxidabil si multe materiale plastice

DESCRIERE

Etansant siliconic neutru versatil pentru rosturi sanitare, de constructii, vitraje izolante si fatade, care se intareste sub influenta umiditatii, formand un cauciuc elastic durabil. Sigur in contact cu alimentele. Rezistent la mucegai.

APLICARE

BOSTIK PERFECT SEAL 2in1 este special conceput pentru etansarea elastica durabila a rosturilor de dilatare si de imbinare la vitraje izolante, la bucatarii, bai, dusuri si pentru aplicatiile industriale.

MOD DE UTILIZARE

Un rost bine proiectat este un rost cu o latime suficienta, astfel incat sa poata prelua si procesa miscarea elementelor de constructie adiacente. Adancimea rostului ar trebui sa fie intotdeauna in raport corect cu latimea rostului. O regula generala este ca raportul dintre adancimea rostului si latimea rostului, cu o latime a rostului pana la 10 mm, este de 1:1, cu un minim de 5 mm in latime si adancime. Pentru rosturi mai late de 10 mm, raportul este de 1:2, cu o adancime minima de cel putin 10 mm si maxima de 15 mm. Pentru intrebari suplimentare, va rugam sa contactati serviciul nostru tehnic.



CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	0,35 N/mm ²
Temperatura de aplicare		+5°C la +40°C
Baza		2 - Pentanon Oximă
Timp de intarire		2-3 mm/ 24 de ore
Densitate	ISO 1183-1	1,22 g/ml* 1,02 g/ml**
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	550%
Rezistenta la inghet in timpul transportului		Pana la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505	19* 15**
Formarea peliculei	DBTM 16	8 minute la +23°C/50% RH
Rezistenta la temperatura		-50°C la +120°C
Rezistenta la tractiune	DIN 53504 S2	1,30 N/mm ² * 1,20 N/mm ² **

Acestea sunt valori tipice

* pentru alb; ** pentru transparent

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren si substraturi bituminoase.
- Decolorarea poate aparea in spatii intunecate si prin contactul cu substante chimice.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare: +5°C pana la +40°C (se aplica pentru mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Agent de curatare. Adera perfect, fara utilizarea unei amorse, la majoritatea substraturilor neporoase. Suprafetele puternic poroase trebuie sa fie pre-tratate cu Amorsa Universala.

Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare. Folositi Solutie de finisare pentru a netezi rostul.

VOPSIRE

PERFECTSEAL 2IN1 nu poate fi vopsit. Se recomanda sa acoperiti marginile rostului cu banda de mascare pentru a preveni contaminarea cu silicon a suprafetelor care trebuie vopsite.

CURATARE

Materialul neintarit si uneltele pot fi curatate cu Agent de curatare. Materialul intarit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu Servetele.

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C, termenul de valabilitate este pana la 12 luni de la data fabricatiei, in ambalaj original, nedeschis, depozitat intr-un loc uscat.

CERTIFICARI

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM

EN 15651-2: G-CC 25LM

EN 15651-3: S XS1

Ecode EC1 Plus

ISEGA

SNJF FG25E

A+ Regulamentul francez privind COV

CULORI

Alb

Transparent

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta.

Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandari continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa tehnica de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

1).

Observatie (1)

Nu se poate garanta compatibilitatea cu garniturile de etansare a marginilor geamurilor termoizolante, deoarece compozitiile de etansare pentru marginile geamurilor termoizolante pot fi diferite sau modificate de catre producatorul geamurilor termoizolante. Recomandarile privind compatibilitatea materialelor de etansare a vitrajelor izolate cu garniturile de etansare a marginilor geamurilor termoizolante se bazeaza pe experienta si, prin urmare, nu sunt garantate.

AMBALARE

Cod articol	172112344 172112345
UC	SILICON SANITAR ALB 2IN1 280ML SILICON SANITAR TRANSP. 2IN1 280ML
Buc./box	12
Cod EAN	5948966017388 5948966017401

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

Bostik România
Str. Răsăritului nr. 51, Buftea
070000 ILFOV
Tel.: +40 (372) 833 300
E-mail: inforo@bostik.com
www.bostik.com

Bostik Moldova
Strada Ferdeului 12A
Chişinău, Moldova
Tel.: +373 22 429750
E-mail: infomd@bostik.com
www.bostik.com

Toate indicatiile, recomandari, cifrele si normele de siguranta furnizate se bazeaza pe cercetari atente, precum si pe experienta noastra actuala si nu implica nicio obligatie. Desi documentatia a fost intocmita cu cea mai mare atentie, nu ne asumam nicio raspundere pentru inexactitati, greseli, erori de compozitie sau de tiparire. Ne rezervam dreptul de a modifica produsul respectiv in cazul in care consideram ca este necesar. Deoarece designul, calitatea substratului si conditiile de prelucrare nu pot fi evaluate de noi, nu putem accepta nicio raspundere pentru lucrarile efectuate pe baza acestei documentatii. Prin urmare, va recomandam sa efectuati personal testele practice la fata locului. Termenii si Conditiiile noastre generale de Vanzare si Livrare se aplica tuturor produselor vandute si livrate de noi.

BOSTIK HOTLINE

Smart help +40 (372) 833 300

