



Den Bit Grund S6

Amorsa bituminoasa de profunzime - pe baza de solventi



Descrierea Produsului

Material bituminos recomandat ca amorsa pentru acoperirea suprafetelor din beton si otel, pentru acoperisurile din tabla si carton bituminat, pentru Eternit, pentru zonele de fundatii, pentru partile subterane ale cladirilor etc., la aplicarea DenBit Hydroseal S6 si alte produse de acoperire; ca substrat pentru membranele bituminoase multistrat.

Beneficii

- Capacitate excelenta de patrundere in profunzime
- Poate acoperi micro-fisurile din suprafata
- Pentru suprafete uscate si umede
- Aplicare foarte simpla
- Pentru beton, lemn, caramida, tabla, bitum, asfalt

Aplicatii

Asigura o usoara izolatie impotriva umezelii, prin proprietatile proprii. Permite penetrarea in profunzimea suprafetei, chiar si pe suprafete usor umede. Poate acoperi micro-fisurile din suprafata. Stratul este rezistent la apa, la acizii slabi si la substantele alcaline. Cititi cu atentie eticheta produsului si fisa cu date tehnice inaintea utilizarii produsului.

Metoda de lucru

Aplicati materialul pe suprafata, folosind o pensula sau o perie obisnuita. Nu folositi echipament de pulverizat deoarece substantele chimice pentru imbunatatirea aderenței la suprafetele umede sunt activate in timpul aplicării. Grosime strat: 0.1-0.2 mm (primer de profunzime); 0.3-0.5 mm (prima hidroizolare). Pentru hidroizolatii usoare, aplicati cu o pensula obisnuita, dupa ce s-a uscat stratul anterior.

Informatii suplimentare

Baza	Bitumen
Temperatura de aplicare	+5°C to +35°C
Timp de intarire	up to 24h per layer, depending on the humidity and temperature of the environment and of the substrate

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Protejati produsul la aplicare de medii uscate excesiv sau umezeala excesiva in timpul aplicării
- Nu este recomandat pentru suprafete sensibile la solventi, de exemplu polistiren si materiale similare

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Inainte de a utiliza produsul, consultati Fisa de Sanatate & Siguranta. Suprafata trebuie sa fie solida, sa nu prezinte impuritati (praf, rugina) sau margini ascutite ori apa statuta. Aceasta nu trebuie sa fie inghetata sau acoperita cu gheata; poate prezenta o usoara umezeala. Tencuielile exterioare noi si betonul trebuie sa fie intarite. Suprafetele sfaramicioase si scorjite, cu o aderența slaba, trebuie indepartate. Pentru aplicarea pe membrane bituminoase, taiati in forma de X si lipiti folosind adeziv bituminos pentru acoperis (Tixoplast) sau DenBit Bond. Umpleti spatiile de mici dimensiuni de pe suprafata cu izolant DenBit Repair Ur. Orice goluri din suprafata de baza trebuie umplute cu un mortar special, inainte de a adauga stratul de hidroizolatie.

Se poate vopsi

Pensula, perie cu par moale.

Curatare

Material: benzina, agent organic de dizolvare, agent de curatare M.E.K. Maini: apa si sapun, crema de maini.



Den Braven

Better
results
through
knowledge

Fisa tehnica

Den Bit Grund S6

Amorsa bituminoasa de profunzime - pe baza de solventi

Culori

- Negru

Ambalare

- Galeata

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

Depozitati la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate al produsului este de 24 luni de la data fabricatiei, daca este stocat conform recomandarilor, in ambalajul original, nedeschis.

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio greseala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.