



Den Braven

Fisa tehnica

Den Braven Adeziv pentru polistiren si poliuretan DECO

Adeziv versatil pe baza de dispersie



Descrierea Produsului

Deco Adeziv Polistiren & Poliuretan este un adeziv versatil pentru constructii, pe baza de dispersie. Adezivul se intareste in urma evaporarii apei si formeaza o imbinare puternica si rezistenta.

Beneficii

- Fara solventi, recomandat pentru lipirea Polistirenului Expandat EPS si a Polistirenului Extrudat XPS
- Permite acoperirea cu vopsele pe baza de apa si sintetice
- Aderenta perfecta fara amorsa pe majoritatea suprafetelor
- Aproape inodor
- Usor de aplicat
- Usor de curatat
- Nu este coroziv pentru metale

Aplicatii

Deco Adeziv Polistiren & Poliuretan a fost dezvoltat in mod special poate fi utilizat pentru lipirea placilor si profilelor decorative din polistiren si spuma poliuretana la interior.

Metoda de lucru

Aplicati adezivul in snururi verticale sau in puncte aflate la distanta de 10-20 cm intre ele. Fixati materialul in pozitie prin impingere si apasati cu putere. Pentru intrebari suplimentare, consultati departamentul nostru tehnic.

Informatii suplimentare

Baza		Acrylic dispersion
Consum		600ml/m2
Curgere	ISO 7390	< 2 mm
Densitate	ISO 1183-1	1,90 g/ml
Rezistenta la inghet in timpul transportului		up to -15 °C
Rezistenta la temperatura		-20 °C to +75 °C
Temperatura de aplicare		+5 °C to +40 °C
Timpe de intarire	@ +23 °C/50% RH	3 days
Timpe de lucru	@ +23 °C/50% RH	5-10 minutes

Acestea sunt valori tipice

Limitari

- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa
- Nu este recomandat pentru suprafete din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si bituminoase

Pregatirea si Finisarea suprafetei

Temperatura de aplicare intre +5 °C si +40 °C (mediu si substrat). Toate suprafetele trebuie sa fie solide, curate, sa nu prezinte urme de praf si grasimi. Se va curata suprafata de toate particulele in suspensie, iar suprafata poroasa nu trebuie sa fie absolut uscata. suprafetele foarte poroase, ca de exemplu gipsul, BCA-ul, calcarul etc, trebuie sa fie acoperite cu amorsa, in raport de 1 parte Deco Adeziv Polistiren & Poliuretan si 2 parti apa. Se recomanda realizarea unor teste de aderenta anterior aplicarii. Curatati suprafetele cu atentie, folosind Agentul de Curatare Den Braven PU Cleaner . Cel putin unul dintre suprafete trebuie sa fie poros pentru a permite intarirea adezivului. Utilizati produsul Deco Adhesive diluat, ca amorsa pentru suprafetele cu porozitate foarte mare. Aplicati cu ajutorul pistolului profesional. Neteziti etansantul proaspat aplicat anterior formarii peliculei, pentru a asigura contactul ferm si complet cu fetele rostului.



Den Braven

Fisa tehnica



Better
results
through
knowledge

Den Braven Adeziv pentru polistiren si poliuretan DECO Adeziv versatil pe baza de dispersie

Se poate vopsi

Deco Adeziv Polistiren & Poliuretan permite vopsirea dupa uscarea completa a etansantului. In timpul intaririi, produsul se va contracta, ceea ce poate conduce la craparea vopselei. Acoperire excelenta cu vopsea pe baza de apa si sintetica. Acoperirea cu vopsea densa pe baza de apa poate cauza aparitia crapaturilor. Se recomanda testarea compatibilitatii cu vopseaua anterior aplicarii.

Curatare

Ustensilele pot fi curatate cu apa dupa utilizare. Mainile pot fi curatate cu Den Braven Wipes si/sau cu apa si sapun.

Culori

- Alb

Ambalare

- Galeata
- Cartus

Pentru specificatiile produsului, va rugam sa cautati Pagina Detalii

Produs

Termen de valabilitate

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi cuprinse intre +5°C si +25°C. Termen de valabilitate: 18 luni de la data fabricatiei, in spatii uscate.

Certificari

A+ French VOC Regulation

Sanatate & Siguranta

Fisa cu Date de Sanatate si Siguranta a Produsului trebuie citita si inteleasa anterior utilizarii. Aceasta poate fi pusa la dispozitie la cerere si poate fi gasita si pe pagina de Internet a companiei Den Braven.

Garantie & Raspundere

Bostik garanteaza faptul ca produsul sau respecta specificatiile furnizate, pe parcursul termenului de valabilitate al acestuia.

Disclaimer

Informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre in format hartie si digital, au la baza cunostintele si experienta detinute de noi la momentul actual. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio gresala, inexactitate sau eroare de editare, rezultata in urma schimbarilor tehnologice sau a cercetarilor efectuate intre data eliberarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale formulelor. Anterior aplicarii produsului, utilizatorul are obligatia de a se familiariza cu informatiile

furnizate in prezentul document si/sau in celelalte documente ale noastre cu privire la produs. Inaintea aplicarii produsului, utilizatorul va efectua orice teste pentru a se asigura ca produsul este adecvat pentru aplicatia respectiva. Metoda de aplicare si conditiile din timpul depozitarii si transportului nu intra in sfera noastra de control si prin urmare, nu constituie responsabilitatea noastra. Prin prezenta fisa a produsului negam orice asumare a raspunderii. Livrarile vor fi efectuate doar in conformitate cu conditiile noastre de livrare si cu termenii nostri de plata. Informatiile detaliate in prezenta fisa cu date tehnice sunt furnizate cu titlu exemplificativ, si nu limitativ.