

FIRE RETARDANT PU GUN FOAM SPUMA POLIURETANICA REZISTENTA LA FOC - APPLICARE CU PISTOLUL

FP404

FISA TEHNICA

DESCRIERE

Bostik FP404 FIRE RETARDANT PU GUN FOAM este o spuma poliuretanica monocomponenta rezistenta la foc, ce asigura o rezistenta la foc de pana la 120 de minute. In combinatie cu alte produse Bostik FireProtect®, **Bostik FP404 FIRE RETARDANT PU GUN FOAM** atinge o rezistenta la foc de pana la 240 de minute! Izolatie termica si acustica ridicate.

Beneficii:

- Testat conform EN 1366-4
- Se utilizeaza in rosturi cu latimea cuprinsa intre 5 si 30 mm
- In combinatie cu Bostik FP402 FIRESEAL SILICONE, in rosturi cu latimea cuprinsa intre 5 si 40 mm
- Aplicat separat, asigura o rezistenta la foc de pana la 2 ore, iar in combinatie cu alte produse Bostik FireProtect®, de pana la 4 ore
- Comportament la foc B1
- Procesare rapida
- Intarire la atingere dupa 8-12 minute

MOD DE APPLICARE

Temperatura tubului: +5°C la +30°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Temperatura de aplicare (mediu si substrat): +5°C la +35°C (se recomanda o temperatura intre +15°C si +25°C). Tineti tubul cu supapa orientata in sus si fixati pistolul aplicator cu filetul NBS inspre tub. Recomandam un filet NBS Gold (consultati instructiunile din ambalajul pistolului). Agitat tubul cu putere inainte de utilizare, de cel putin 20 de ori. Intoarceti tubul cu supapa in jos si apasati pe adaptor. Pentru reglarea debitului de spuma, slabiti surubul din spatele manerului. Umpleti rostul pe jumate si, in caz de umiditate scazuta, pulverizati usor spuma cu apa. Spuma va expanda si va umple spatiul ramas. La montajul tocurilor de ferestre, utilizati distantiere si pene pentru fixarea acestora aproximativ 24 de ore, pana la intarirea completa a spumei.

Protejati-va ochii si purtati manusi si echipament de protectie. Acoperiti pardoseala si mobilierul cu hartie sau folie din plastic. Este necesara umplerea in mai multe straturi a rosturilor mai late si mai adanci de 4 cm. Timpul de asteptare intre aplicari este de 15-30 de minute. Inaintea fiecarei aplicari, pulverizati usor cu apa. Utilizati numai in spatii bine ventilate. Depozitati tubul in pozitie verticala, la temperaturi intre +5°C si +25°C. Recipient sub presiune! Protejati de lumina solara si nu expuneti la temperaturi mai mari de +50°C. Nu perforati si nu aruncati in foc, nici macar dupa utilizare. Contine gaz propulsor inflamabil. Nu pulverizati pe flacara deschisa sau pe orice material incandescent. Feriti de sursele de aprindere. Nu fumati.

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru substraturi din PE, PP, PC, PMMA, PTFE, mase plastice moi, neopren si bituminoase.
- Nu este recomandat pentru sarcina hidrodinamica permanenta. Nu este adevarat pentru utilizare (de ex. umplere) in cavitati cu umiditate insuficienta.

VOPSIRE

Bostik FP404 FIRE RETARDANT PU GUN FOAM permite acoperirea cu vopsea pe baza de apa si sintetica. Va recomandam testarea compatibilitatii cu vopseaua inainte de aplicare.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Substraturile trebuie sa fie curate si sa nu prezinte urme de praf, ulei si grasime. Este important sa se execute umezirea usoara a substraturilor inainte de utilizare, in vederea imbunatatirii aderentei si a structurii celulare fine a spumei

CURATARE

Spuma proaspata poate fi indepartata imediat, folosind **Bostik PU POWER**. Dupa intarire, surplusul de spuma poate fi indepartat cu un cutit sau spaclu, iar suprafata spumei poate fi apoi finisata.

CULOARE(I)

-Roz

AMBALAJ

-Tuburi de 750 ml, 12 per cutie
Pentru specificatii despre produs, consultati Pagina Online cu Detalii despre Produs

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, la temperaturi intre +5°C si +25°C. Termenul de valabilitate este de 18 luni de la data fabricatiei, cu conditia depozitarii in spatii uscate.

CERTIFICARI

- EN 1366-4
- EN 13501-2 Clasificarea rezistentei la foc
- DIN 4102-1 Reactia la foc
- Emicode EC1 Plus
- A+ Regulamentul COV Franta

SANATATE & SIGURANTA

Cititi cu atentie Fisa cu Date de Securitate despre Produs inainte de utilizarea acestuia. Documentul respectiv este disponibil la cerere sau poate fi consultat pe pagina noastra de Internet.

CARACTERISTICI TEHNICE

Temperatura de aplicare	+5°C la +35°C
Baza	Poliuretan
Celule inchise	±70%
Timp de intarire	80 – 100 min
Timp de taiere	FEICA TM1005 20 – 40 min
Densitate	15 – 20 kg/m³
Comportament la foc	DIN 4102-1 B1
Timp de uscare la atingere	FEICA TM1014 10 – 12 min
Rezistenta la temperatura	-40°C la +90°C
Conductivitate termica	30 – 35 mW/m.K.
Randament	FEICA TM1003 750 ml = 40 – 45 litri

Acstea valori sunt caracteristici tipice si pot varia cu +/-3%.

Toate informatiile din acest document, precum si din toate publicatiile noastre (inclusiv cele electronice) au la baza cunointele si experienta detinute de noi la momentul actual si reprezinta proprietatea (intellectuala) exclusiva a Bostik. Nicio parte a acestui document nu poate fi copiata, divulgata tertilor, reprodusa, comunicata catre public sau utilizata in orice alt mod fara acordul in scris din partea Bostik. Informatiile tehnice din prezentul document au scop pur orientativ si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, in mod direct sau indirect, eroare (editoriala), inexactitate si/sau gresela din prezentul document. Acestea includ, dar nu se limiteaza la, inexactitati si/sau greseli rezultate in urma schimbarilor tehnologice sau cercetarilor efectuate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a efectua modificarile in ceea ce priveste continutul acestui document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, in mod direct sau indirect, cauzata de utilizarea produsului descris in acest document. Utilizatorul are obligatia de a citi si intelege informatiile prevazute in acest document si in alte documente referitoare la produs anterior utilizarii acestuia. Utilizatorul are obligatia de a efectua toate testele necesare pentru a se asigura ca produsul este adevarat pentru aplicatia respectiva. Nu putem influenta modul in care produsul este aplicat si/sau circumstantele aferente oricaror evenimente care survin in timpul depozitarii sau transportului si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru nicio dauna. Toate livrarile sunt efectuate exclusiv in conformitate cu termenii si conditiile noastre generale, care au fost depuse la Camera de Comert din Olanda.

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultati fisa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunointele si experienta noastră, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.

CONTACT

Tel.: +40 (372) 833 300
www.bostik.ro

