

FISA TEHNICA ADEZIV GRESIE SI FAIANTA UNIVERSAL TSFE

Descriere produs:

Adeziv ceramic recomandat pentru placarile interioare si exterioare, pe suprafete supuse unui trafic usor si mediu. Se utilizeaza pentru placari cu placi de faianta, gresie in incinte uscate/umede pe suprafete interioare sau exterioare rugoase, in locuinte, spatii comerciale, birouri etc.

Clasificare: clasa C2T

Mod de preparare:

Se amesteca un sac de 25 kg TS3 cu circa 6-8 litri de apa pana se obtine o pasta omogena, plastica si stralucitoare. Se lasa 10 minute, dupa care se amesteca din nou 5-10 minute.

Mod de aplicare:

Se poate aplica pe orice tip de suprafete cu rezistenta mecanica sporita, pe suprafete lipsite de crapaturi, curate, uscate, pe care nu exista substante antiaderente (uleiuri, ceara, praf, grasimi). Materialul se aplica intr-un strat de 4-5 mm dupa care se intinde cu o mistrie canelata sau cu zimti. Placile devin practicabile dupa 48h in cazul peretilor si dupa 3 zile in cazul placilor de pardoseala. Rosturile se pot inchide dupa minim 48 ore.

Nu este recomandata folosirea lui pe o suprafata suport din lemn, plastic, ipsos, huma sau polistiren.

Date tehnice:

Consum specific: 3 - 4 kg/mp

Temperatura aerului, a stratului suport si a materialului aplicat trebuie sa fie intre +5°C si 30°C

Culoare: gri

Timp deschidere: 20 min

Timp lucrabilitate: 3 ore

Date privind securitatea muncii:

R36 - iritant pentru ochi

R43 - iritant pentru piele

S2 - a nu se lasa la indemana copiilor

S5 - a se evita contactul cu ochii

S26 - in cazul contactului cu ochii, acesta trebuie igienizat corect dupa care se recomanda un consult oftalmologic

S37 - se recomanda folosirea manusilor

S38 - in cazul punerii in opera a produsului in spatii neventilate suficient se recomanda utilizarea echipamentelor de protectie corespunzatoare.

Recomandare: Este recomandat ca produsul sa nu fie pus in aplicare la temperaturi ridicate, in acelasi timp recomandam protejarea suprafetei in lucru de razele puternice ale soarelui

Curatarea uneltelor: Se va face cu apa inainte de a apuca sa se usuce

Depozitarea: Se va face in spatii inchise, ferite de umezeala pe paleti de lemn

Ambalare: In saci de hartie peliculizati de 25 kg, 54 de saci pe palet.

Clasa de reactie la foc A1

Valabilitate: 12 luni



CALITATE GERMANA, PRETURI ROMANESTI !

www.thermo-sistem.ro

